

QUARTZ-PRIMER

ГРУНТОВКА АДГЕЗІЙНА ЗМІЦНЕНА МІКРОКРИСТАЛІЧНИМ КВАРЦОМ ТМ COLORINA



Адгезійна ґрунтовка з мармуровим наповнювачем для декоративних штукатурок і декоративних покриттів.

Споживчі властивості



QUARTZ-PRIMER - використовується перед нанесенням декоративних штукатурок CEMENTO, MARMORINO, TRAVERTINO, VELANTE, PIETRA SOFT та інших фактурних покриттів. Завдяки мармуровому наповнювачу зміцнює основу, створює шорстку поверхню та забезпечує високу адгезію фінішного покриття до основи. Відзначається високою покривною здатністю, атмосферостійкістю та легкістю нанесення. Тонується.

Сфера застосування

Призначена для попередньої обробки мінеральних основ (оштукатурених, цегляних, бетонних тощо), гіпсокартонних поверхонь, всередині та зовні приміщень з метою збільшення адгезії при нанесенні наступних шарів декоративних покриттів. Для цивільного, промислового та житлового будівництва, а також для споруд медичного значення, споруд вищих, загальноосвітніх та дошкільних закладів, споруд харчової промисловості.

Підготовка поверхні

Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, без пилу, крейди, вапняних нашарувань, жирових плям та інших забруднень. Поверхню, уражену мохом, грибок, цвілью рекомендується попередньо зачистити та обробити Антисептиком для мінеральних поверхонь. Нерівності та тріщини вирівняти

	та зашпаклювати шпатлівками ТМ COLORINA за призначенням. Для зміцнення основи, вирівнювання поглинальної здатності поверхню обробити ґрунтовкою акриловою глибокопроникною PRIMER.
Спосіб нанесення	Перед використанням ретельно перемішати, за потреби розбавити водою (10% від маси матеріалу). Наносити пензлем або валиком у 1–2 шари. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього. Роботи виконувати за температури основи та навколишнього середовища від +5°C до +30°C. Не наносити QUARTZ-PRIMER під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру та за високої вологості повітря. Колір адгезійної ґрунтовки має відповідати кольору фінішного покриття або бути контрастним до нього. Детальна інструкція та відеоуроки — на сайті polycolor.ua та YouTube-каналі COLORINA art. <i>*При нанесенні QUARTZ-PRIMER використовуйте матеріал з однієї партії на єдину поверхню. Різні партії виготовлення змішати разом у необхідній кількості (на всю площу фарбування).</i>
Технічні характеристики	
Склад	Водний акриловий сополімер, мармуровий наповнювач, функціональні домішки.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/с): 30 g/l. Ця продукція містить max 15 g/l . Не містить у складі свинець та його сполуки.
Колір	Білий із дрібною фракцією.
Блиск	матовий
Фракція зерна	0,2
Інструменти	Пензель, валик. Інструмент очищується водою після закінчення робіт.
Розчинник	Питна вода.
Ефект	Максимальна адгезія, зміцнення основи.
Тип матеріалу	Ґрунтовка адгезійна.
Тонування	Здійснюється машинним способом за каталогами NCS, RAL тощо або ручним способом із використанням універсальних пігментних паст. Тонований матеріал поверненню чи обміну не підлягає.
Фасування	1,4 кг, 7 кг, 14 кг.
Густина	Не менше 1,5 г/см ³
рН	8-10
Сухий залишок	59%
Витрати	200-300 г/м ² при одношаровому покритті залежно від виду, стану поверхні та методу нанесення.

Допустиме розведення	10% до робочої в'язкості
Час висихання одного шару	4 години при температурі +20°C та відносній вологості повітря 65%.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Зберігати й транспортувати в щільно закритій заводській тарі за температури від +5°C до +35°C. Берегти від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати пошкодження тари під час транспортування.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити їх чистою водою.
Утилізація	Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Не зливати залишки матеріалу у каналізацію, водойми або ґрунт.
ТУ	ТУ У 20.3-30012591-030:2026

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Полікологор»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

31.08.2026