



[edisongroupdp@gmail.com](mailto:edisongroupdp@gmail.com)  
<https://edisongroup.com.ua>  
м. Дніпро, Україна

## ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

### Праймер бітумно-каучуковий ЕКОБІТ

#### Короткий опис

Праймер бітумно-каучуковий **ЕКОБІТ** - це готовий до застосування бітумний ґрунтувальний матеріал, призначений для підготовки поверхонь перед нанесенням бітумних мастик, рулонної гідроізоляції та інших гідроізоляційних матеріалів. Забезпечує високу адгезію та рівномірне зчеплення покриттів з основою

#### Сфера застосування

Ґрунтування бетонних, цементно-піщаних, металевих та дерев'яних поверхонь  
Підготовка основи перед нанесенням бітумних та бітумно-полімерних мастик  
Підготовка поверхонь перед укладанням рулонної гідроізоляції  
Використання в покрівельних та гідроізоляційних роботах

#### Спосіб застосування

Перед застосуванням праймер ретельно перемішати. Наносити на суху, очищену від пилу, бруду, масла та льоду поверхню за допомогою щітки, валика або методом розпилення. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища від **-20 °С до +40 °С**. Після висихання утворює рівномірну липку плівку, готову до подальших робіт.

#### Витрата

Орієнтовна витрата становить **0,25–0,50 кг/м<sup>2</sup>** залежно від типу та пористості поверхні

#### Форма фасування

Постачається у **металевих відрах** наступної фасовки:

17 кг (20 л)  
8,5 кг (10 л)  
2,5 кг (3 л)

#### Упаковка на палеті параметри формування для логістики

Фасування	17 кг металеве відро	8,5 кг металеве відро	2,5 кг металеве відро
Кількість відер банок на палеті шт	36	45	175
Розмір палети м	0,8–1,2	0,8–1,2	0,8–1,2
Вага закованої палети кг	676	453	580

**Основні фізико-механічні характеристики  
Праймер бітумно-каучуковий ЕКОБІТ ДСТУ Б В. 2.7-108-2001**

<b>Найменування показника</b>	<b>Норма ДСТУ</b>	<b>Фактичне значення</b>
<b>Міцність зчеплення з бетонною основою МПа кг см<sup>2</sup>, не менше</b>	<b>1,00</b>	<b>1,26</b>
<b>Колір</b>	<b>Чорний</b>	<b>Чорний</b>
<b>Масова частка нелегких речовин % не менше</b>	<b>50,00–60,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Умовна в'язкість с в межах</b>	<b>14–40</b>	<b>33,00</b>

**Умови зберігання**

Зберігати у щільно закритій заводській тарі в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від **-20 °С до +30 °С**. Не допускати нагрівання поблизу відкритого вогню

**Переваги**

Висока адгезія до більшості будівельних основ

Готовий до використання, не потребує розведення

Рівномірне нанесення без патьоків

Швидке висихання

Економна витрата

Підвищує довговічність гідроізоляційних систем

**Склад**

Бітум нафтовий, органічний розчинник, каучук, адгезійні та технологічні добавки

**Виробник**

ТОВ «ЄДІСОН ГРУП», м.Дніпро, Україна