

SANITARY ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ САНІТАРНИЙ ТМ КОРАБЕЛЬНА



- ✓ Відмінна адгезія до синтетичних матеріалів
- ✓ Ідеальний для вологих приміщень
- ✓ Стійкий до впливу вологи, грибка та цвілі
- ✓ Низька усадка.

ФАСУВАННЯ

150г, 280г



Сфера застосування	Для надійної герметизації стиків, тріщин і швів на склі, металі, кераміці, дереві, ПВХ, мінеральних поверхнях у вологих приміщеннях, ванних, душових, підвалах, всередині та зовні приміщень.
Властивості та переваги	● максимальна первісна фіксація ● термостійкість клейового шва: -40°C .. +80°C ● висока еластичність 500% і міцність ● підвищена вологостійкість ● без запаху ● висока адгезія до основ ● блокування цвілі і грибка ● стійкість до миючих і чистячих засобів ● здатність до фарбування ● низька усадка
Підготовка поверхні та технологія нанесення	Перед застосуванням герметик необхідно ретельно перемішати. Поверхня має бути чистою, сухою та міцною. Відшаровування, забруднення, висоли, старі і жирові покриття ретельно видалити. Старі лакофарбові покриття, що не міцно тримаються, ретельно видалити; ті, що мають гарну адгезію до основ – для створення шорсткості необхідно відшліфувати. Поверхню перед приклеюванням необхідно обробити ґрунт-концентратом ТМ Aquamarine ТМ Корабельна або ґрунтовкою глибокого проникнення ТМ Colorina. Пористі,

слабкі або сильно поглинаючі поверхні ґрунтувати не менше двох разів. Часто зволожувальні та схильні до утворення цвіль, уражені грибок мінеральні поверхні очистити та обробити Антисептиком для мінеральних поверхонь ТМ Корабельна; поверхні OSB, ДСП, ДВП - Антисептиком для дерев'яних поверхонь ТМ Корабельна. Свіжа цементна штукатурка має бути витримана мінімум 28 днів, бетон – 3 місяці, поверхні теплоізоляції – мінімум 7 днів, поверхні, зашпакльовані цементною шпаклівкою – мінімум 3 дні. Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ – 1%. Роботи проводити за температури навколишнього середовища та основи від + 10°C до +30°C. Наносити товщиною смуги 1-5мм. Матеріал, що приклеюється, поєднати з робочою поверхнею і щільно притиснути на декілька секунд. Робочий час нанесеного на основу клею 10-15 хв. Не наносити на поверхні, що промерзли! Надлишок клею видалити вологою тканиною. Очистити інструменти в теплій мильній воді відразу після закінчення робіт. Затверділий клей видаляється.

Підготовка основ перед приклеюванням:

Гіпсокартон: очищення поверхні від пилу, бруду, жирів.

Ґрунтування – Ґрунтовка глибокого проникнення ТМ Colorina, Ґрунт-концентрат Aquamarine ТМ Корабельна 1:4 (розбавлення 1:4 з водою), Ґрунт-концентрат Aquamarine ТМ Корабельна 1:6 (розбавлення 1:6 з водою).

Штукатурка, цементна клейова суміш: очищення поверхні від пилу, бруду, жирів. Ґрунтування – Ґрунтовка глибокого проникнення ТМ Colorina, Ґрунт-концентрат Aquamarine ТМ Корабельна 1:4 (розбавлення 1:2 з водою), Ґрунт-концентрат Aquamarine ТМ Корабельна 1:6 (розбавлення 1:3 з водою).

OSB, ДСП, ДВП: очищення поверхні від пилу, бруду, жирів. Ґрунтування - Ґрунтовка деревозахисна BEJCA ТМ Colorina.

Відшпатльовані поверхні (гіпсова або акрилова шпаклівка):

- у разі наявності великих нерівностей зашкурити до рівного гладкого стану за допомогою абразивної сітки або наждачного паперу
- очищення від пилу, бруду, жирових плям
- ґрунтування – Ґрунтовка глибокого проникнення ТМ Colorina, Ґрунт-концентрат Aquamarine ТМ Корабельна 1:4 (розбавлення 1:4 з водою), Ґрунт-концентрат Aquamarine ТМ Корабельна 1:6 (розбавлення 1:6 з водою).

Старі алкідні покриття:

- у разі нетривкого покриття, що відшаровується – видалити; покриття, що міцно тримаються - зашкурити до матового стану за допомогою абразивної сітки або наждачного паперу
 - очищення від пилу, бруду, жирових плям
- ґрунтування – Ґрунтовка акрилова Бетон-контакт ТМ Colorina (після повного висихання у разі необхідності загладити до гладкого стану за допомогою

	м'якого наждачного паперу). <u>Пофарбовані акриловими фарбами поверхні:</u> - очищення від пилу, бруду, жирових плям - у разі нетривкого покриття, що відшаровується – видалити; покриття, що міцно тримаються - зашкурити до матового стану за допомогою абразивної сітки або наждачного паперу - ґрунтування – Ґрунтовка глибокого проникнення ТМ Colorina.
Експлуатація приклеєного матеріалу	Остаточну міцність та готовність до експлуатації клейовий шар набуває: при товщині 1-3мм на поглинаючих поверхнях – через 48 годин; при товщині 1-3мм на непоглинаючих поверхнях - через 5 діб.
Технічні характеристики	
Склад	Композиція на основі полімерів, наповнювачі та модифікуючі добавки.
Колір	Білий
Стандарти якості	ДСТУ ISO 3251 та 6.4; ДСТУ ISO 2811-1 та 6.11 ТУ ДСТУ EN 1062-3 і ДСТУ EN 1062-1 ДСТУ ISO 2884-2 та 6.10 ТУ 6.13 ТУ
Фасовка	150г, 280г
Блиск	матовий
Густина (щільність)	1.5 г/см ³
Витрати	для картриджу 280г - 12-15 м.п., в залежності від товщини смуги, типу поверхні та способу нанесення.
Розбавлення	Вода.
Час висихання одного шару	24-48 годин, при температурі +20 ° С та відносній вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Берегти від замерзання!
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористаний продукт зберігати в щільно закритій тарі або утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі негайно

промити їх чистою водою. При проведенні робіт рекомендовано використовувати захисні рукавички.

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Полікологр»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

14.03.2025