

STELLATO

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА З ЕФЕКТОМ СЯЮЧИХ ДЮН ТМ COLORINA



Застигла естетика прибережних пісків античної Остії. Тепло італійського сонця, відтворене в текстурі стіни, наповнює інтер'єр відчуттям шляхетного спокою та безмежного простору.

Споживчі властивості



STELLATO - це магія світла, втілена в інтер'єрі. Завдяки унікальним наповнювачам покриття розквітає тисячами мерехтливих частинок, відтворюючи таємничу глибину зоряного неба або нескінченну гру відблисків на піщаних дюнах. Матеріал стійкий до підвищеного експлуатаційного навантаження, візуально розширює простір, легко реставрується та підходить для різних авторських технік, перетворюючи стіни на справжні витвори мистецтва.

Сфера застосування

Декоративна акрилова штукатурка на основі мармурової крихти та кристалічних кульок, призначена для створення покриття з ефектом глибини та космічного сяйва. Застосовується для внутрішнього оздоблення міцних мінеральних основ: цементних та цементно-вапняних штукатурок, шпатлівки, гіпсових основ, цегли, бетону тощо. Рекомендується для декорування житлових та офісних приміщень, віталень, спальень, ванних кімнат, ресторанів, готелів та інших інтер'єрів.

Підготовка поверхні

Оскільки **STELLATO** є тонкошаровим покриттям, підготовка поверхні має бути під якісне фарбування. Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, без пилу, крейди, вапняних нашарувань, жирних плям та інших забруднень. Нерівності та тріщини вирівняти та зашпатлювати шпатлівками ТМ **COLORINA** за призначенням. Для зміцнення основи, вирівнювання поглинальної здатності поверхню обробити ґрунтовкою акриловою глибокопроникною **PRIMER**. Після її висихання, для створення шорсткості та максимальної адгезії, нанести кварц-ґрунт **QUARTZ-PRIMER** (для виразної

	фактури) або для отримання більш делікатного малюнка пофарбувати фарбою DECO FARBA. Колір проміжного шару повинен відповідати або гармоніювати з кольором фінішного покриття. Після повного висихання фарби можна наносити декоративну штукатурку STELLATO.
Спосіб нанесення	Перед використанням ретельно перемішати, за потреби розбавити водою (5-15% від маси матеріалу). Наносити плоским широким пензлем із м'яким довгим ворсом довільними хаотичними рухами, відразу формуючи потрібний візерунок. Через 5-10 хвилин, після висихання «на відлип», легкими рухами згрупувати крупинки та прибрати сліди від пензля, створюючи оригінальний малюнок. Кількість шарів, характер малюнка, ступінь розведення матеріалу та інструмент залежать від обраного декоративного ефекту. Щоб уникнути видимих стиків на великих площах, наносити методом «мокрим по мокрому» без перерв, за температури основи та навколишнього середовища від +10°C до +25°C. За потреби нанести захисний шар фінішними продуктами ТМ COLORINA. Детальна інструкція та відеоуроки - на сайті polycolor.ua та YouTube-каналі COLORINA art. <i>*При нанесенні STELLATO використовуйте матеріал з однієї партії на єдину поверхню. Різні партії виготовлення змішати разом у необхідній кількості (на всю площу фарбування).</i>
Експлуатація пофарбованої поверхні	Первинна експлуатація поверхні можлива через 7 днів. Остаточної міцності покриття набуває через 28 днів.
Технічні характеристики	
Склад	Мінеральні наповнювачі, водна акрилова дисперсія, перламутрові пігменти, фактурний наповнювач, реологічні добавки.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. А/1/WB): 200 g/l. Ця продукція містить не більше 24 g/l. Не містить у складі свинець та його сполуки.
Колір	Срібний.
Блиск	Перламутровий
Інструменти	Щітка «1000 ліній», пензель «Іспанка», пензель зі штучним ворсом тощо (залежно від техніки нанесення). Інструмент очищується водою після закінчення робіт.
Розчинник	Питна вода.
Ефект	Піщані дюни / перламутрове мерехтіння / фактурна поверхня

Тип матеріалу	Декоративна перламутрова штукатурка з піском
Тонування	Здійснюється відповідно до палітри трендових кольорів STELLATO TM Colorina машинним способом або ручним способом із використанням універсальних пігментних паст. Тонований матеріал поверненню чи обміну не підлягає.
Фасування	1 кг, 5 кг
Щільність	1,25 кг/л
pH	8,15
Сухий залишок	51%
Витрати	150 - 250 г/м ² при одношаровому покритті залежно від техніки нанесення.
Допустиме розведення	5–15% до робочої в'язкості
Час висихання одного шару	12 годин, повне висихання - 24 години за температури +20°C та відносної вологості повітря 60%.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Зберігати й транспортувати в щільно закритій заводській тарі за температури від +5°C до +25°C. Берегти від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати пошкодження тари під час транспортування.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити їх чистою водою.
Утилізація	Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Не зливати залишки матеріалу у каналізацію, водойми або ґрунт.
ТУ	ТУ У 20.3-30012591-030:2026

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

17.08.2026

