




CONTI-AIR®
BLANKET TECHNOLOGY

CONTI-AIR® DYNACOAT Strippable Coating Blanket

CONTI-AIR® DYNACOAT



Coldset



Heatset



Sheetfed



Packaging



Metaldeco

Die optimale folienbasierte Lösung für die Spotlackierung.

- › Helle kompressible Schicht für bessere Schnittbild-visualisierung und optimalen Lackübertrag
- › Hervorragend geeignet für UV- und wasserbasierende Lackierungen
- › Verbesselter Lackübertrag, geringer Farbaufbau und lange Waschintervalle
- › Einzigartige schwarze Deckplatte

Technische Daten (Nominalwerte)

Farbe:	schwarz
Oberfläche:	feinstgeschliffen
Härte Deckgummi:	48° Shore A
Gesamthärte:	83°
Kompressibilität bei 1.350 kPa:	0,100 / 0,130 / 0,200 mm
Dehnung bei 500 N/5 cm:	-
Dicken:	1,15 / 1,35 / 1,96 mm
Stripptiefe:	0,80 / 1,00 / 1,00 mm

The optimum foil-based solution for spot coating.

- › White compressible layer for better visibility of cut edges and optimal varnish transfer
- › Suitable for UV and waterbased coating
- › Improved varnish transfer, lowest ink build up and extended wash intervals
- › Unique black top compound

Technical Data (Nominal Values)

Color:	black
Surface:	microground
Surface hardness:	48° Shore A
Total hardness:	83°
Kompressibilität bei 1.350 kPa:	0.100 / 0.130 / 0.200 mm
Elongation at 500 N/5 cm:	-
Thickness:	1.15 / 1.35 / 1.96 mm
Stripping depth:	0.80 / 1.00 / 1.00 mm

Unsere Drucktücher verfügen über eine spezielle CONTI-AIR® kompressible Schicht geschlossener Mikrozellen mit Überdruck.


Our printing blankets have a special CONTI-AIR® compressible layer of over-pressured microcells.

Stripptiefe /
Stripping depth: **0.80 mm**



Dicke / Thickness: **1.15 mm**

Stripptiefe /
Stripping depth: **1.00 mm**



Dicke / Thickness: **1.35 mm**



Dicke / Thickness: **1.96 mm**



UV |
waterbased



ContiTech Elastomer-Beschichtungen GmbH
Breslauer Str. 14 | 37154 Northeim | Germany
service@contiair.com | www.contiair.com

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only.
The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2018 ContiTech AG, Hanover. All rights reserved. For complete information go to: www.contitech.de/disc_en