

## LAZUR

Кольоровий лак для деревини і каменю термостійкий глясовий  
TM BELLINI



- ✓ Термостійкий, від -50°C до +200°C
- ✓ Підкреслює природну структуру дерева та надає відтінок цінних порід
- ✓ Глибоко проникає та заповнює відкриті пори деревини
- ✓ Захищає від цвілі, грибка та синяви



Scan ME!

## ФАСУВАННЯ

0.75л; 2.5л; 40л

<b>Призначення</b>	Призначається для довготривалого декоративно-захисного тонування та зберігання текстури всіх видів дерев'яних поверхонь (альтанки, перголи, тераси, садові меблі, дерев'яні фасади, вікна, двері), різних мінеральних поверхонь, які використовуються всередині і зовні приміщень.
<b>Властивості</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Надає вишуканого вигляду дерев'яній поверхні</li> <li>• Виконує функції антисептика та декоративного лаку.</li> <li>• Захищає деревину від появи грибків, цвілі та шкідників</li> <li>• Утворює атмосферостійке водонепроникне покриття</li> <li>• Надійна стійкість до вигорання, містить УФ-фільтр</li> <li>• Захищає деревину від розсихання та розтріскування</li> <li>• Стійка до перепадів температур</li> </ul>

<b>Підготовка поверхні та фарбування</b>	Поверхня має бути чистою, сухою та міцною. Відшаровування, забруднення, висоли, старі і жирові покриття ретельно видалити. Старі лакофарбові покриття, що не міцно тримаються, ретельно видалити; ті, що мають гарну адгезію до основ – для створення шорсткості необхідно відшліфувати. Всі дефекти, царапини, сколи необхідно зашпаклювати за допомогою Шпаклівки Good Master ТМ Fazenda. Нові поверхні та уражені грибок місця перед фарбуванням необхідно очистити та обробити ґрунтовкою деревозахисною Base ТМ Корабельна. Вологість деревини не повинна перевищувати 4%. Деревозахисний засіб ретельно перемішати до утворення однорідної маси, наносити пензлем, валиком <u>з висотою ворсу до 4 мм (рекомендовано)</u> або розпилювачем в 1-3 шари, час повного висихання кожного шару – 12 годин. Періодично перемішувати лазур в процесі нанесення. Для отримання найкращого декоративного ефекту рекомендовано проводити міжшарове шліфування покриття за допомогою абразивного дрібнозернистого паперу Р240-Р320. Фарбувальні роботи проводити за температури навколишнього середовища та основи від + 10°С до +30°С, та відносній вологості середовища 65%. При нанесенні лазурі необхідно використовувати матеріал з однієї партії на всю поверхню. У випадку наявності лазурі різних партій виготовлення потрібно змішати їх разом у необхідній кількості (на всю площу фарбування). Після завершення роботи інструменти ретельно промити розчинником. Роботи проводити із застосуванням індивідуальних захисних засобів.
<b>Експлуатація пофарбованої поверхні</b>	Експлуатувати поверхню можна через 24 години в легкому режимі, а повну механічну міцність покриття набуває мінімум через 72 години. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою зволжених м'яких кухонних губок та серветок.
<b>Технічні характеристики</b>	
<b>Склад</b>	Алкідна смола, органічний розчинник, лесувальні (прозорі) функціональні добавки.
<b>Стандарти якості</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Виготовлена за ТУ У 20.3-30012591-014:2015</li> <li>• Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/е (SB): 400 g/l. Ця продукція містить max 400 g/l ЛОС</li> </ul>
<b>Колір</b>	Темний дуб, світлий дуб, жовта, червоне дерево, черешня, каштан, горіх, палісандр, вишня, тік, безбарвний, махагон.
<b>Фасовка</b>	0.75л; 2.5л; 40л
<b>Блиск</b>	Глянцевий.
<b>Густина (щільність)</b>	0.93 кг/л
<b>Витрати</b>	75-120 г/м <sup>2</sup> , в залежності від шорсткості основи та способу нанесення.
<b>Розбавлення</b>	Уайт-спірит аналог ТМ Fazenda, Сольвент аналог ТМ Fazenda, Розчинник ПК універсальний ТМ Корабельна.

<b>Час висихання одного шару</b>	На відлип - 10 годин; шліфування та нанесення наступного шару - 24 години, за температури (23±2)°C та відносної вологості повітря 65%. При зниженні температури або підвищенні вологості час висихання збільшується.
<b>Гарантійний термін зберігання</b>	24 місяці від дати виготовлення.
<b>Умови зберігання та транспортування</b>	Лазур зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці.. Берегти від замерзання!
<b>Заходи безпеки</b>	При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Роботи проводити із застосуванням індивідуальних захисних засобів. Після закінчення робіт провітрити приміщення.
<b>Утилізація</b>	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайний відхід. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.

*Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання. Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умов дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.*

*Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.*

*Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.*

Вироблено ТОВ «Полікологр»,  
Україна, 51909, м. Кам'янське,

вул. Східна, 2-А,

тел.: +38 (067) 623-12-12

[www.policolor.ua](http://www.policolor.ua)

30.01.2026