

PFF

РОЗЧИН ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ БРУКІВКИ "F"

ПРОСТЕ ЗАСТОСУВАННЯ. ВОДОНЕПРОНИКНІ ШВИ.



Покриття із бруківки та плити є важливим елементом оформлення нашого саду. Зазвичай вони стають частиною нашого житлового простору на відкритому повітрі. Саме тому для облаштування застосовується високоякісне бруццате каміння або плити з різних матеріалів.

Тераса - це місце для гарного настрою, незалежно від того чи буде використано для її облаштування каміння із бетонної бруківки, природне каміння чи керамічні плити. Нерівні краї, бур'яни або комахи часто заважають та є причиною патрання матеріалу зі швів. Зв'язана конструкція з жорсткими швами перетворює ці проблеми на проблеми забутого минулого. Розчин PFF для заповнення швів бруківки дає змогу легко та просто обробити шви покриття із бруківки чи плит. Змішаний та готовий до застосування розчин розподіляють на поверхні та зашлямовують як пісок великою кількістю води.

РОЗЧИН ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ БРУКІВКИ "F"

Готовий до застосування водонепроникний розчин для заповнення швів бруківки, плит із природного каміння та покриття із клінкерної цегли. Традиційне зашлямовування. Простота та раціональність застосування завдяки технології Easy Clean. Переважно для пішохідного навантаження.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- вже змішаний та готовий до використання розчин
- затвердіння під дією кисню повітря
- водонепроникні шви
- нанесення методом зашлямовування для найкращого заповнення швів
- простота та раціональність застосування завдяки технології Easy Clean
- ефективно перешкоджає заростанню швів
- морозостійкий
- підходить для категорії використання N1 відповідно до ZTV Wegebau



1.Інтенсивно зволожити




2.Розподілити



3.Зашлямувати



4.Змести залишки



5.Готовий результат

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технічні характеристики визначені за температури +20° C та відносної вологості повітря 60 %.

Міцність на стискання:	~8 Н/мм ² (через 7 днів)
Щільність розчинної суміші:	~1,8 кг/л
Ширина швів:	3-30 мм, у випадку облаштування підстильного шару з використанням в'язучого можливо >30 мм
Глибина швів:	мінімум 30 мм ¹
Час життя розчину:	~30 хвилин
Температура нанесення:	>0-30°C (повітря та матеріалів)
Витрати:	залежно від розмірів бруківки, глибини та ширини швів
Зберігання:	У сухому місці в закритій оригінальній тарі. Не допускати промерзання.
Форма поставки:	Відра вагою 12,5 та 25 кг
Кольори:	пісочний, кам'яно-сірий, базальт, чорний

¹ У випадку облаштування підстильного шару з використанням в'язучого та для певних типів покриття також можливе 20 мм

ПОРАДА:

Завдяки використанню великої кількості води під час попереднього зволоження та зашлямовування можна без проблем зашлямовувати каміння та плити навіть із тих порід каміння, що висувають особливі вимоги, наприклад, травертину. Розчин, що залишився у заглибленнях, можна знову вимити струменем води.


КОЛЬОРИ:



пісочний



кам'яно-сірий



базальт



чорний

Оновлено: березень 2023 р.
з виходом цього технічного опису, попередні описи втрачають чинність.

За додатковою інформацією звертайтеся:

ТОВ «ЗІВЕРТ УКРАЇНА» 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 100-А
тел.: +38 067 748 91 91; +38 050 748 91 91; + 38 063 748 91 91