

FACADE





Фарба фасадна акрилова ТМ FAZENDA



- ✓ Оптимальний час висихання — без смуг при нанесенні
- ✓ Економна у витраті
- ✓ Утворює рівне матове покриття
- ✓ Розумні витрати – надійна якість



Scan ME!



ФАСУВАННЯ

1.2кг; 4кг; 6.3кг; 12.6кг; 14кг

Призначення	Фарба призначена для зовнішнього та внутрішнього фарбування бетонних, цегляних, оштукатурених поверхонь тощо. Для цивільного, промислового та житлового будівництва, а також для споруд медичного значення, споруд вищих, загальноосвітніх та дошкільних закладів, споруд харчової промисловості.
Властивості	• Стійка до атмосферних впливів • Блиск – матовий • Легко розподіляється, не розбризкується • Тонується згідно каталогів RAL, NCS тощо, а також вручну із використанням універсальних колорантів COLOR PASTE ТМ КОРАБЕЛЬНА
Стандарти якості	ДСТУ EN 1062-1:2012.
Підготовка поверхні та фарбування	Перед застосуванням фарбу необхідно ретельно перемішати. Підготовка основи здійснюється згідно з ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня має бути чистою, сухою та міцною. Відшаровування, забруднення, висоли, старі

	і жирові покриття ретельно видалити. Старі лакофарбові покриття, що не міцно тримаються, ретельно видалити; ті, що мають гарну адгезію до основ – для створення шорсткості необхідно відшліфувати. Поверхню перед фарбуванням необхідно обробити Ґрунтовкою акриловою універсальною глибокопроникаючою «GOOD MASTER» ТМ FAZENDA. Пористі, слабкі або високопоглинаючі поверхні ґрунтувати не менше двох разів. Часто зволожувальні та схильні до утворення цвілі, уражені грибок місця очистити та обробити Антисептиком для мінеральних поверхонь ТМ Корабельна. Свіжа цементна штукатурка має бути витримана мінімум 28 днів, бетон – 3 місяці, поверхні теплоізоляції – мінімум 7 днів, поверхні, зашпакльовані цементною шпаклівкою – мінімум 3 дні. Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ – 1%. Невеликі тріщини, порожнини, вибоїни зашпаклювати. Фарбу ретельно перемішати, наносити пензлем, валиком з висотою ворсу 6-8 мм (рекомендовано) або розпилювачем в 1-2 шари, час повного висихання кожного шару – 1-2 години. Фарбувати за температури навколишнього середовища та основи від +5°C до +30°C. Фінішне покриття захищати від дії атмосферних опадів протягом 3 діб. При нанесенні фарби необхідно використовувати матеріал з однієї партії на всю поверхню. У випадку наявності фарби різних партій виготовлення потрібно змішати їх разом у необхідній кількості (на всю площу фарбування). Після завершення роботи інструменти ретельно промити водою.
Експлуатація пофарбованої поверхні	Остаточну міцність та стійкість до миття покриття набуває через 28 діб після нанесення мінімум 2 шарів. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою м'яких кухонних губок та серветок та теплої води з додаванням мийних засобів нейтральної та середньої лужності.
Технічні характеристики	
Склад	Водна дисперсія акрилових полімерів, наповнювачі, пігменти, функціональні домішки.
Стандарти якості	- Виготовлена за ТУ У 20.3-30012591-017:2014 - Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/с): 40 g/l. Ця продукція містить max 15 g/l ЛОС
Колір	Білий.
Тонування	<u>Машинний спосіб</u>: база А (біла) за каталогами NCS, RAL тощо. <u>Ручний спосіб</u>: база А, універсальні тонувальні барвники. У разі замовлення фарби об'ємом 700л та вище можливе заводське тонування.
Фасовка	База А (біла) - 1.2кг; 4кг; 6.3кг; 12.6кг; 14кг.
Блиск	Матовий.
Густина (щільність)	1.6 кг/л.
Витрати	130-180 г/м ² , в залежності від шорсткості основи та способу нанесення.
Розбавлення	Вода. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 8-10% від об'єму (маси) фарби. Надмірне розбавлення погіршує покривельну здатність фарби.

Час висихання одного шару	1-2 години, при температурі +20°C та відносній вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання	Фарбу зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Берегти від замерзання!
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайні відходи. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання. Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки. Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,

Україна, 51909, м. Кам'янське,

вул. Східна, 2-А,

тел.: +38 (067) 623-12-12

www.polycolor.ua

14.03.2026