



Acmelight
company

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ СВЕЯЩЕЙСЯ
КРАСКИ **ACMELIGHT INTERIOR**
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ СВЕЯЩЕЙСЯ КРАСКИ **ACMELIGHT INTERIOR** ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Краска подходит для окрашивания деревянных, гипсокартонных, оштукатуренных поверхностей, а также обоев. Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от слабодержащихся частиц, пыли и старых покрытий.



ГРУНТОВАНИЕ

Грунтование проводить обязательно! Для грунтования рекомендуется использовать любую грунтовку глубокого проникновения на водной основе. Наносить грунтовку кистью или методом распыления.



МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

Наносится валиком, кистью или методом напыления. Рекомендуется нанесение методом напыления для получения более равномерного и качественного эффекта свечения. При таком методе нанесения краски размер сопла покрасочного пистолета должен составлять 0,7-1,8 мм (в зависимости от консистенции краски). При нанесении краски вручную используется малярная кисточка средней жесткости. Расход краски значительно уменьшается.



ПОДГОТОВКА КРАСКИ АСМЕЛИГТ

Краску хорошо взболтать и перемешать. Допускается разбавление краски водой до рабочей вязкости, но не более 20%. Поднять со дна банки осевший пигмент с помощью металлического предмета. Перемешивать в течение 1-2 минут до однородного состояния и равномерного оттенка, используя при этом дрель с миксером для лакокрасочных изделий. На дне не должно быть осадка. Краску перелить в бачок краскопульта. Использовать как верхний, так и нижний бачок краскопульта.



НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ АСМЕЛИГТ

Наносить краску нужно плавными равномерными движениями сначала минимум в 2 слоя: первый слой наносится вдоль, а второй – поперек. Межслойная сушка – 4-6 часов. Краскопульт держать перпендикулярно на расстоянии 15-20 см от обрабатываемой поверхности до полного перекрытия пленкой (ориентир - оттенок поверхности). Полное высыхание при температуре +25 °С до 4 часов.



ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

По окончанию работ произвести промывку краскопульта.

