

WATER BASED

Ґрунтовка антикорозійна для металу та цинку TM COLORINA



- Час висихання - 30 хвилин
- **10** років захист покриття
- Для оцинкованих, чорних та кольорових металів (анодований алюміній, мідь, латунь, бронза), окрім нержавіючої сталі
- Містить інгібітор миттєвої корозії
- Надає поверхням стійкості до впливу вологи, олій, мастил.

Призначення



Scan me!

Для ефективного ґрунтування оцинкованих, кольорових (відшліфований алюміній, анодований алюміній, бронза, мідь, чорний метал тощо) окрім нержавіючої сталі, з метою забезпечення адгезійного шару перед обов'язковим наступним нанесенням водно-дисперсійних або органорозчинних лакофарбових матеріалів.

Використовується всередині та зовні приміщень. Може використовуватися для ґрунтування дерев'яних поверхонь та старих алкідних покриттів, що міцно тримаються.

Споживчі властивості

- Містить інгібітор (уповільнювач) миттєвої корозії
- Висока антикорозійна стійкість
- Скорочує витрати фінішного лакофарбового матеріалу.
- Швидковисихаюча, без органічних розчинників та без запаху.
- Надає поверхням стійкість до впливу вологи, олій, солей.
- Забезпечує високу адгезію лакофарбових матеріалів покриттів до проблемних поверхонь.
- Стійка до паливно-мастильних матеріалів, жирів
- Антикорозійна стійкість на оцинкованих поверхнях

	• Висока твердість та стійкість до механічних навантажень • Зручне нанесення та рівномірне розподілення на поверхнях • Колір – світло-сірий • Зменшує витрати фінішних покриттів
Підготовка поверхні та фарбування	Поверхня, що ґрунтується, має бути міцною, чистою, сухою. Перед нанесенням ґрунтовки обов'язково ретельно очистити від іржі, пилу, жирових плям, вологи. Уражені корозією ділянки очистити, провести знежирення за допомогою Розчиннику ПК Універсальний ТМ КОРАБЕЛЬНА, розчинниками 646, 647 або іншими розчинниками, що містять спирт, та обробити Перетворювачем іржі RUST PROF ТМ КОРАБЕЛЬНА. Металеві поверхні, особливо на гострих ділянках, на торцях, місцях зварювальних швів ретельно зачистити механічним способом за допомогою абразивних матеріалів (абразивного паперу P150-P240) Нові оцинковані поверхні ґрунтувати не раніше, ніж через 3 місяці після їх виробництва. Змонтовані на покрівлях покрівельні матеріали рекомендується обробляти не раніше, ніж через 1 (одну) холодну пору року після їх встановлення. Старі алкідні покриття, що міцно тримаються, ретельно зачистити до матовості за допомогою абразивного паперу P150-P240, видалити пил та бруд, знежирити; пухкі та неміцні - видалити У разі потреби допускається розбавлення ґрунтовки водою не більше, ніж на 10% від ваги матеріалу, що розбавляється. Надмірне розбавлення погіршує якість покриття! Ґрунтовка не призначена для застосування в якості самостійного покриття. Ґрунтовку ретельно перемішати, наносити пензлем з синтетичним ворсом, валиком з висотою ворсу 4 мм, методом розпилення, в 1-2 тонких шари, за температури повітря та робочої поверхні від + 5°C до +25°C. Заґрунтовану поверхню захистити від дії вологи. Наступні фарбувальні роботи рекомендовано проводити через 24 години.

Експлуатація пофарбованої поверхні	Остаточну міцність покриття набуває через 1 добу після нанесення. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою м'яких кухонних губок та серветок.
Технічні характеристики	
Склад	Водна дисперсія акрилових сополімерів з додаванням мінеральних наповнювачів та функціональних добавок. Містить інгібітор миттєвої корозії та антикорозійні добавки
Стандарти якості	Виготовлена за ТУ У 24.3-30012591-013:2011
Колір	Світло-сірий
Тонування	Ручний спосіб: універсальні тонувальні барвники COLOR PASTE ТМ КОРАБЕЛЬНА. Для тонування продукції рекомендовано використовувати ґрунтовку однієї партії. Після тонування, у випадку колерування різних партій продукції, весь об'єм ґрунтовки необхідно перемішати між собою для того, щоб уникнути відмінності у відтінку.
Фасовка	1кг; 3.5кг
Блиск	Матовий
Густина (щільність)	1,3 кг/л
Витрати	12-13 м ² /кг (100-140 г/м ²), в залежності від шорсткості основи та способу нанесення
Розбавлення	Вода. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 5-10% від об'єму (маси) ґрунтовки. Надмірне розбавлення погіршує покривельну здатність ґрунтовки
Час повного висихання	30-40 хвилин, за температури +20°C та відносної вологості повітря 65%.

Заходи безпеки	При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/і): 140 g/l. Ця продукція містить max 40 g/l. Не містить у складі свинець та його сполуки.
Гарантійний термін зберігання	18 місяців від дати виготовлення
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі за температури не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. Берези від замерзання!
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану ґрунтовку утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

11.11.2024