


ENAMEL ALKYD

Емаль алкідна ПФ-115 ТМ BELLINI



- ✓ Захищає від атмосферних впливів, зміни температур
- ✓ Яскраві, стійкі до вигорання кольори
- ✓ Утворює довговічне глянсове покриття
- ✓ Підвищена покривна здатність



Scan ME!

ФАСУВАННЯ

0.9кг; 2.8кг; 50кг

Призначення	Призначається для декоративно-захисного фарбування металевих, дерев'яних та інших поверхонь зовні та всередині приміщень.
Підготовка поверхні та фарбування	Перед застосуванням емаль ретельно перемішати, при необхідності розбавити Розчинниками: ПК універсальний ТМ Корабельна, Аналог сольвент, аналог Уайт-спірит ТМ FAZENDA, на 5-10% від ваги емалі. При наявності поверхневої плівки її необхідно видалити. Робоча поверхня має бути чистою, сухою, міцною, знежиреною. Емаль наносити пензлем з натуральним ворсом, валиком велюровим з висотою ворса 4 мм або фарборозпилювачем на суху поверхню, попередньо очищену від пилу, іржі, окалини, жирових та інших забруднень, при температурі + 10°C до + 25°C і відносній вологості не більше 65%, в 1-2 шари. Наступний шар наносити після повного висихання першого. Старі лакофарбові покриття, що відшаровуються, перед нанесенням емалі необхідно видалити; покриття, що міцно тримаються, ретельно зашліфувати до матовості. Металеві поверхні, що уражені корозією, очистити від іржі (допустима

	товщина іржі – не більше 30мкм), обробити Перетворювачем іржі RUST PROF TM Корабельна, далі – Ґрунтом антикорозійним ГФ-021 TM Bellini, Ґрунтом антикорозійним ПФ-010М TM Корабельна, Ґрунтом антикорозійним RAPID TM Colorina або Ґрунтом акриловим антикорозійним Acryl-Zink TM Colorina. Оцинковані поверхні, кольорові метали – знежирити, очистити від пилу, обробити ґрунтом акриловим антикорозійним Acryl-Zink TM Colorina Дерев'яні нові поверхні – у разі потреби – дефекти, сколи, нерівності зашпаклювати Шпатлівкою Good Master TM Fazenda , обробити Ґрунтовкою деревозахисною BASE TM Корабельна. При нанесенні необхідно використовувати матеріал однієї партії на єдину поверхню. У разі наявності матеріалу різних партій виготовлення потрібно змішати їх у необхідній кількості в одній ємності (на всю площу фарбування).
Експлуатація пофарбованої поверхні	Остаточну міцність покриття набуває через 1 добу після нанесення мінімум 2 шарів. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою м'яких кухонних губок та серветок та теплої води з додаванням мийних засобів нейтральної та середньої лужності.
Технічні характеристики	
Склад	Європейська алкідна смола, пігменти, наповнювач, розчинник, цільові добавки.
Стандарти якості	• Виготовлена за ТУ У 24.3-30012591-010:2010 • Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/і (SB): 500 g/l. Ця продукція містить max 400 g/l ЛОС
Колір	Біла, слонова кістка, бежева, срібляста, світло-сіра, сіра, темно-сіра, морська хвиля, бірюзова, салатна, світло-зелена, зелена, темно-зелена, смарагдова, світло-блакитна, блакитна, яскраво-блакитна, синя, жовта, помаранчева, червона, фісташкова, жовто-коричнева, червоно-коричнева, коричнева, темно-коричнева, хакі, вишнева, чорна.
Тонування	<u>Ручний спосіб</u>: універсальні тонувальні барвники COLOR PASTE TM Корабельна. Для тонування продукції рекомендовано використовувати фарбу однієї партії. Після тонування, у випадку колерування різних партій продукції, весь об'єм фарби необхідно перемішати між собою для того, щоб уникнути відмінності у відтінку.
Фасовка	0.9кг; 2.8кг; 50кг
Блиск	Глянцевий.
Густина (щільність)	1,4 кг/л
Витрати	6-10 м ² /кг, в залежності від шорсткості основи та способу нанесення.
Розбавлення	Уайт-спірит аналог TM Fazenda, Сольвент аналог TM Fazenda, Розчинник ПК універсальний TM Корабельна.
Час висихання одного шару	Час висихання – 24 години, за температури (23 ± 2)°C та відносної вологості

	повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Берегти від замерзання!
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання. Зазначемо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки. Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.	

Вироблено ТОВ «Поліколог»,
 Україна, 51909, м. Кам'янське,
 вул. Східна, 2-А,
 тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

14.03.2026