

PRIMER SPRAY ГРУНТОВКА АКРИЛОВА ТМ КОРАБЕЛЬНА



- **Ідеально підходить для підготовки до фарбування дерева, металів, пластику, кераміки, каменю, картону, обладнання та інших поверхонь**
- **Стійкій до механічних та атмосферних впливів**
- **Ефективний захист від корозії**

Призначення	для використання в якості наповнювача та прискорювача адгезії між поверхнею та кінцевим покриттям. Можна покривати акриловими, синтетичними та нітро-комбінованими лаками, що висихають на повітрі. Для металу, дерева, кераміки, каменю, картону тощо, зовні та всередині приміщень.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • забезпечує ефективне зчеплення фінішного покриття з основою; • особливо висока наповнювальна здатність; • зручна в шліфуванні; • швидко висихає, • утворює гладке рівномірне покриття; • високий захист від корозії; • атмосферостійка; • не руйнує озоновий шар; • оптимізує блиск фінішних покриттів; • не містить свинцю та ХФУ • термостійкість фінішного покриття від -40°C до +170°C.
Підготовка поверхні та фарбування	Старі лакофарбові покриття, що відшаровуються, перед нанесенням емалі необхідно видалити; покриття, що міцно тримаються, ретельно зашліфувати до матовості. Поверхня має бути очищена від жиру, бруду, вологи та іржі. Температура застосування від +10°C до +25°C. Балон енергійно струсити протягом 2-3 хв. При нанесенні тримати балон на відстані 25-30 см від об'єкта, що фарбується, та рухати з боку в бік для утворення рівномірного покриття. При необхідності нанести кілька тонких шарів з інтервалом 10 хвилин. Під час роботи періодично струшувати балон. Перед нанесенням емалей, для кращого результату, після висихання шару ґрунтовки (приблизно 2-4

	години), відшліфувати наждачним папером (зерно 600), очистити поверхню. Щоб уможливити подальше використання залишків емалі, перевернути балон донизу розпилювачем, натиснути та тримати до знебарвлення струменю.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Склад	акрилові смоли, суміш органічних розчинників, пігменти, суміш вуглеводневих газів
Колір	RAL 3009 оксид червоний Red Oxide RAL 7038 сірий Grey RAL 9003 сигнальний білий Signal White RAL 9011 графітно-чорний Graphite Black
Фасування	12 балонів по 400 мл
Блиск	Матовий
Густина (щільність)	0,95 кг/л
Витрати	1,8-2.3 м ²
Час висихання одного шару	на відлип – 5-7 хв, повне висихання - 1 година, за температури +23°C та відносної вологості повітря 50%
Гарантійний термін зберігання	36 місяців від дати виготовлення
Умови зберігання	зберігати і транспортувати у вертикальному положенні, в сухому та прохолодному, недоступному для дітей місці при температурі від +5°C до +30°C, подалі від джерел тепла та прямих сонячних променів.
Вимоги безпеки	легкозаймиста, не розпилювати на поверхню з відкритим вогнем або будь-які розжарені предмети. Не проколювати та не спалювати навіть після використання. При нанесенні використовувати засоби індивідуального захисту
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
Стандарт якості	Вміст ЛОС – 450 г/л
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	
Зовнішній вигляд	кольорова рідина в аерозольному балоні
Питома вага	0,95 ± 0,08
NVM, %	(23.00 ± 5.00)
В'язкість на чашці Zahn Cup -1 при +28°C	33.00 ± 2 с
В'язкість на чашці Ford Cup -4 при +28°C	12.00 ± 1 с
Внутрішній тиск (МПа) при +28°C	0.40 ± 0.10
Температура спалаху	7,00 ± 3 °C

Час висихання (поверхневий)	5-7 хвилин
Час висихання (повний)	1 година
Вміст ЛОС	450 г/л
Декоративний вигляд покриття	Гладке покриття
Блиск, кут 60 (DIN 67530)	0-5 одиниць
Робоча температура/Термостійкість	-40°C - +170°C
Температура зберігання	0°C - +35°C
Температура застосування	+10°C - +25°C

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

*Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. **У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.***

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.



**ANCHOR ALLIED
FACTORY L.L.C.**

ANCHOR ALLIED FACTORY L.L.C.

P.O.BOX : 21152, SHARJAH (U.A.E)

Email: info@anchorallied.com

An ISO 9001:2015 Certified Company

Made in U.A.E.

Вироблено ANCHOR ALLIED FACTORY L.L.C.

На замовлення: ТОВ «Полікологр»,

Україна, 51909, м. Кам'янське,

вул. Східна, 2-А,

тел.: +38 (067) 623-12-12

www.polycolor.ua

22.01.2025