

CERAMICA ЕМАЛЬ-СПРЕЙ АКРИЛОВИЙ ТМ КОРАБЕЛЬНА



SCAN ME

- Для відновлення й фарбування ванн, умивальників, радіаторів, котлів, фаянсу
- Не реагує на вплив перепадів температур і змін вологості
- Глянцеве мерехтливе покриття

Призначення	Для реставраційного використання на керамічній плитці, умивальниках, раковинах, ваннах, радіаторах систем опалення тощо, а також для фарбування деревини, металу, пластику, човнів, інструментів, фаянсових виробів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • швидко висихає; • білосніжна • утворює гладке глянцеве, водостійке рівномірне покриття; • забезпечує інтенсивне блискуче мерехтливе покриття для будь-якого ремісничого або декоративного проекту; • стійка до вицвітання та пожовтіння; • стійка до перепадів температур та змін вологості • володіє чудовою адгезією; • висока покривна здатність; • термостійкість до +100°C; • не містить свинцю та ХФУ, • високий захист від корозії; • атмосферостійка; • висока покривна здатність без розтікання або надмірної товщини, • не руйнує озоновий шар.
Підготовка поверхні та фарбування	Старі лакофарбові покриття, що відшаровуються, перед нанесенням емалі необхідно видалити; покриття, що міцно тримаються, ретельно зашліфувати до матовості. Поверхня має бути очищена від жиру, бруду, вологи та іржі. За необхідності попередньо обробити ґрунтовкою PRIMER SPRAY ТМ КОРАБЕЛЬНА. Температура застосування від +10°C до +25°C. Балон енергійно струсити протягом 2-3 хв. При нанесенні тримати балон на відстані 25-30 см від об'єкта, що фарбується, та рухати з боку в бік для утворення рівномірного покриття. Краще нанести

	кілька тонких шарів з інтервалом 10 хвилин. Під час роботи періодично струшувати балон. Щоб уможливити подальше використання залишків емалі, перевернути балон донизу розпилювачем, натиснути та тримати до знебарвлення струменю.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Склад	Акрилові смоли, суміш органічних розчинників, пігменти, суміш вуглеводневих газів
Колір	Білий глясовий White glossy
Фасовка	400мл
Блиск	Глянсовий
Густина (щільність)	0,98 кг/л
Витрати	1,8-2.3м ²
Час висихання одного шару	До відлипу – 5-10 хв, для повторного нанесення – 15 хв; повне висихання - 24 години, за температури +21°C та відносної вологості повітря 50%
Гарантійний термін зберігання	36 місяців від дати виготовлення
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати у вертикальному положенні, в сухому та прохолодному, недоступному для дітей місці при температурі від +5°C до +30°C, подалі від джерел тепла та прямих сонячних променів.
Вимоги безпеки	Легкозаймиста, не розпилювати на поверхню з відкритим вогнем або будь-які розжарені предмети. Не проколувати та не спалювати навіть після використання. При нанесенні використовувати засоби індивідуального захисту
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством
Стандарт якості	Вміст ЛОС – 454г/л
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:	
Зовнішній вигляд	Біла кольорова рідина в аерозольному балоні
Питома вага	0,989 ± 0,08
NVM, %	Стійкі кольори (30.00 ± 5.00)
В'язкість на чашці Zahn Cup -1 при +28°C	34.00 ± 4 с
В'язкість на чашці Ford Cup -4 при +28°C	15.00 ± 3 с
Внутрішній тиск (МПа) при +28°C	0.40 ± 0.10
Температура спалаху	7,00 ± 3 ° C
Час висихання (поверхневий)	5-10 хвилин

Час висихання (повний)	24 година
Вміст ЛОС	454 г/л
Декоративний вигляд покриття	Гладке покриття
Твердість плівки/ пачковитість	Гнучка тверда плівка
Стійкість до вимивання та стирання	Задовільно
Стійкість до нагріву та вологи	До 100°C при високій вологості
Випробування на занурення в гарячу воду / Тест на герметизацію	Задовільно
Робоча температура/Термостійкість	-40°C - +100°C
Температура зберігання	0°C - +35°C
Температура застосування	+10°C - +25°C

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

*Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. **У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.***

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.



**ANCHOR ALLIED
FACTORY L.L.C.**

ANCHOR ALLIED FACTORY L.L.C.

P.O.BOX : 21152, SHARJAH (U.A.E)

Email: info@anchorallied.com

An ISO 9001:2015 Certified Company

Made in U.A.E.

Вироблено ANCHOR ALLIED FACTORY L.L.C.

На замовлення: ТОВ «Полікологр»,

Україна, 51909, м. Кам'янське,

вул. Східна, 2-А,

тел.: +38 (067) 623-12-12

www.policolor.ua



22.01.2025