

FASSADE

Фарба фасадна водно-дисперсійна
матова біла ТМ COLORINA



- Висока зносостійкість
- Стійкість до забруднень
- Добра паропроникність
- Надійний захист від УФ-випромінювання та погодних умов
- Відмінна покривна здатність

Сфера застосування



Проскануй мене!

Призначена для фарбування фасадів будинків зовні приміщень та створення зносостійких, вологостійких покриттів всередині приміщень. Для фарбування цементної штукатурки, бетону, цегли, поверхонь систем теплоізоляції, гіпсових поверхонь, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB, OSB, фанери, деревини та шпалер всередині приміщень. Для цивільного, промислового та житлового будівництва, а також для споруд медичного значення, споруд вищих, середньо-загальних та дошкільних закладів, споруд харчової промисловості.

Споживчі властивості

- На основі високоякісного акрилового латексу
- Паропроникна
- Екологічно чиста, не містить розчинників
- Вологостійке, еластичне покриття
- Висока покривна здатність – вкриває з першого шару
- Стійка до вигорання та пожовтіння
- Блиск – матовий

	• Тиксотропна, легко розподіляється, не розбризкується • Утворює гладке покриття, зручне в експлуатації • Економічна витрата • Збільшений час висихання – відсутність полос при нанесенні • Колерується машинним способом за каталогами NCS, RAL тощо або ручним способом із використанням універсальних колорантів COLOR PASTE ТМ КОРАБЕЛЬНА
Підготовка поверхні та фарбування	Спосіб застосування: Перед застосуванням фарбу необхідно ретельно перемішати. Підготовка основи здійснюється згідно з ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня має бути чистою, сухою та міцною. Відшаровування, забруднення, висоли, старі та жирові покриття ретельно видалити; покриття що мають гарну адгезію до основ – для створення шорсткості необхідно відшліфувати. Уражені грибок місця очистити та обробити Антисептиком для мінеральних поверхонь ТМ КОРАБЕЛЬНА або Антисептиком для дерев'яних поверхонь ТМ КОРАБЕЛЬНА (в залежності від типу основи). За необхідності, фасадні, інтер'єрні поверхні вирівняти Шпатлівкою зміцненою професійною LITE SHPATEL ТМ COLORINA або Шпатлівкою вологостійкою універсальною UNI SHPATEL ТМ COLORINA та відшліфувати. Поверхню перед фарбуванням необхідно обробити Грунтовкою акриловою універсальною глибокого проникнення ТМ COLORINA. Пористі, слабкі або високо поглинаючі поверхні ґрунтувати не менше двох разів. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 днів, бетон – 3 місяці, поверхні теплоізоляції – мінімум 7 днів, поверхні, зашпакльовані цементною шпатлівкою – мінімум 3 дні. Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ – 1%. Фарбу наносити пензлем, валиком з висотою ворсу 6-8 мм або розпилювачем в 1-2 шари з інтервалом 1-2 години, після повного висихання першого шару. <u>Нанесення методом безповітряного розпилення:</u> фарбу розбавити максимум на 8% водою, використовувати сопло діаметром 0.66-0.79 мм та тиск 160-180 бар. <u>Нанесення методом повітряного розпилення:</u> фарбу розбавити максимум на 10% водою, використовувати сопло діаметром 2мм. Фарбувати зовні та всередині приміщень за температури навколишнього середовища й основи від + 5°C до +30°C. Після завершення роботи інструменти ретельно промити водою. Фінішне двошарове покриття рекомендовано захищати від атмосферних опадів протягом 3 діб з моменту нанесення останнього шару; здатність нести повне експлуатаційне навантаження - за 28-30 діб з моменту нанесення останнього шару. *При нанесенні фарби необхідно використовувати матеріал з однієї партії на єдину поверхню. У випадку наявності фарби різних партій виготовлення потрібно змішати їх разом у необхідній кількості (на всю площу фарбування).

Експлуатація пофарбованої поверхні	Остаточну міцність та стійкість до миття покриття набуває через 21-28 діб після нанесення мінімум 2 шарів. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою м'яких кухонних губок та серветок та теплої води з додаванням мийних засобів нейтральної та середньої лужності.
Технічні характеристики	
Склад	Діоксид титану, акриловий полімер, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода.
Колір	Білий
Тонування	<u>Машинний спосіб</u> : база А (біла), база транспаретна - Система INNOVATINT за каталогами NCS, RAL, MONICOLOR NOVA, SPIRIT 1750. <u>Ручний спосіб</u> : база А, універсальні тонувальні барвники. Для тонування продукції рекомендовано використовувати фарбу однієї партії. Після тонування, у випадку колерування різних партій продукції, весь об'єм фарби необхідно перемішати між собою для того, щоб уникнути відмінності у відтінку. У разі замовлення фарби об'ємом 700л та вище можливе заводське тонування
Фасовка	База А (біла) - 1.4кг; 3.5кг; 7кг; 14кг База С (транспаретна) - 1,3кг, 3кг, 6кг, 13кг
Блиск	Матовий.
Густина (щільність)	1,5кг/л
Витрати	120-140г/м ² , в залежності від шорсткості основи та способу нанесення
Розбавлення	Вода. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 8-10% від об'єму (маси) фарби. Надмірне розбавлення погіршує покривельну здатність фарби.
Час висихання одного шару	1-2години, при температурі +20°C та відносній вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Фарбу зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Берегти від замерзання!
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити їх чистою водою
Показники ЛОС, стандарт	ТУ У 20.3-30012591-017:2014 ДСТУ EN 1062-1:2012

Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством
<i>Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.</i> <i>Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.</i> <i>Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.</i> <i>Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.</i>	

Вироблено ТОВ «Поліколог»,
 Україна, 51909, м. Кам'янське,
 вул. Східна, 2-А,
 тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

01.08.2025