


CEILING

Фарба для стін та стель акрилова ТМ FAZENDA



- ✓ Ультрабіла
- ✓ Стійка до пожовтіння
- ✓ Паропроникна
- ✓ Розумні витрати – надійна якість



Scan ME!

ФАСУВАННЯ

1.2кг; 4кг; 6.3кг; 12.6кг; 14кг

Призначення	Фарба призначена для фарбування стін і стель всередині приміщень по цементним та цементно-вапняним, гіпсокартонним та іншим поверхням, що не піддаються сильному навантаженню і не вимагають миття. Для цивільного, промислового та житлового будівництва, а також для споруд медичного значення, споруд вищих, загальноосвітніх та дошкільних закладів, споруд харчової промисловості.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • Відсутність запаху, екологічно чиста • Легко та рівномірно розподіляється, не розбризкується • Утворює гладке покриття
Стандарти якості	ДСТУ EN 13 300 – стандарт класифікації параметрів покривельної здатності, ступеня блиску, стійкості до мокрого стирання для водо розріджуваних ЛКМ для оздоблення стін та стель всередині приміщень.

<p>Підготовка поверхні та фарбування</p>	<p>Перед застосуванням фарбу необхідно ретельно перемішати. Підготовка основи здійснюється згідно з ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-БН А.3.1-23:2013. Поверхня має бути чистою, сухою та міцною. Відшаровування, забруднення, висоли, старі і жирові покриття ретельно видалити. Старі лакофарбові покриття, що не міцно тримаються, ретельно видалити; ті, що мають гарну адгезію до основ – для створення шорсткості необхідно відшліфувати. Поверхню перед фарбуванням необхідно обробити Грунтовкою акриловою глибокопроникаючою «Good master» ТМ Fazenda. Пористі, слабкі або високопоглинаючі поверхні ґрунтувати не менше двох разів. За необхідності, нерівності зашпаклювати Шпатлівкою акриловою універсальною «GOOD MASTER» ТМ FAZENDA. Часто зволожувальні та схильні до утворення цвілі, уражені грибок місця очистити та обробити Антисептиком для мінеральних поверхонь ТМ КОРАБЕЛЬНА. Свіжа цементна штукатурка має бути витримана мінімум 28 днів, бетон – 3 місяці, поверхні теплоізоляції – мінімум 7 днів, поверхні, зашпакльовані цементною шпаклівкою – мінімум 3 дні. Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ – 1%. Невеликі тріщини, порожнини, вибоїни зашпаклювати. Фарбу ретельно перемішати, наносити пензлем, валиком з висотою ворсу 6-8мм (рекомендовано) або розпилювачем в 1-2 шари, час повного висихання кожного шару – 1-2 години. Фарбувати всередині приміщень за температури навколишнього середовища й основи від +5°C до +30°C. Після завершення роботи інструменти ретельно промити водою. Фінішне двошарове покриття здатне нести повне експлуатаційне навантаження за 28-30 діб з моменту нанесення останнього шару.</p> <p>При нанесенні фарби необхідно використовувати матеріал з однієї партії на всю поверхню. У випадку наявності фарби різних партій виготовлення потрібно змішати їх разом у необхідній кількості (на всю площу фарбування). Після завершення роботи інструменти ретельно промити водою.</p>
<p>Експлуатація пофарбованої поверхні</p>	<p>Остаточну міцність та стійкість до сухого стирання покриття набуває через 28 діб після нанесення мінімум 2 шарів. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою м'яких кухонних губок та серветок.</p>
<p>Технічні характеристики</p>	
<p>Склад</p>	<p>Водна дисперсія акрилових полімерів, наповнювачі, пігменти, функціональні домішки.</p>
<p>Стандарти якості</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Виготовлена за ТУ У 20.3-30012591-017:2014 • Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/а): 30 g/l. Ця продукція містить max 5 g/l ЛОС
<p>Колір</p>	<p>Білий.</p>
<p>Тонування</p>	<p><u>Ручний спосіб</u>: база А, універсальні тонувальні барвники COLOR PASTE ТМ Корабельна. Для тонування продукції рекомендовано використовувати фарбу однієї партії. Після тонування, у випадку колерування різних партій продукції, весь об'єм фарби необхідно перемішати між собою для того, щоб уникнути відмінності у</p>

	відтінку. У разі замовлення фарби об'ємом 700кг та вище можливе заводське тонування.
Фасовка	База А (біла) - 1.2кг; 4кг; 6.3кг; 12.6 кг; 14 кг.
Блиск	Матовий.
Густина (щільність)	1.5 г/см ³ .
Стійкість до мокрог стирання (ДСТУ EN 13300)	5 клас.
Витрати	150-190 г/м ² в один шар, в залежності від шорсткості основи та способу нанесення.
Розбавлення	Вода. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 8-10% від об'єму (маси) фарби. Надмірне розбавлення погіршує покривельну здатність фарби.
Час висихання одного шару	1-2 години, при температурі +20°C та відносної вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання	Фарбу зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Беретти від замерзання!
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайні відходи. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання. Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умов дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки. Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Полікологор»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12

www.policolor.ua

14.03.2026

