



Експрес-емаль 3в1 ТМ COLORINA



- Швидкосохнуча
- Захист поверхні - 10 років
- Поєднує в собі перетворювач іржі, ґрунтовку та емаль
- Наноситься прямо на іржу
- Не вимагає попереднього ґрунтування поверхні
- Створює глянцево високоміцне та довговічне покриття
- Висока зносостійкість, еластичність та водостійкість
- Стійка до атмосферних явищ, УФ-променів та побутових миючих засобів
- Володіє високою адгезією до основ
- Не містить небезпечних важких металів

<p>Призначення</p>	<p>Призначається для довготривалого антикорозійного захисту металевих поверхонь, що експлуатуються всередині та зовні приміщень, без попередньої обробки перетворювачами іржі та антикорозійними ґрунтовками. Може застосовуватися для декоративно-захисного фарбування оцинкованих поверхонь та поверхонь кольорових металів (з використанням спецґрунтів) та деревини.</p>
<p>Підготовка поверхні та фарбування</p>	<p>Перед застосуванням емаль ретельно перемішати, при необхідності розбавити Розчинником деароматизованим ТМ Colorina на 5-10% від ваги емалі. Старі лакофарбові покриття, що відшаровуються, перед нанесенням емалі необхідно видалити; покриття, що міцно тримаються, ретельно зашліфувати до матовості.</p> <p>Металеві поверхні, що уражені корозією, очистити від іржі (допустима товщина іржі – не більше 30мкм), для найкращого результату, при необхідності, обробити Перетворювачем іржі RUST PROF ТМ Корабельна. У разі потреби обробити Ґрунтом антикорозійним RAPID ТМ Colorina або ґрунтом акриловим антикорозійним Acryl-Zink ТМ Colorina</p> <p>Оцинковані поверхні, кольорові метали – знежирити, очистити від пилу, обробити ґрунтом акриловим антикорозійним Acryl-Zink ТМ Colorina</p> <p>Дерев'яні поверхні – обробити Ґрунтом деревозахисним BASE ТМ Корабельна</p> <p>Робоча поверхня має бути чистою, сухою, міцною, знежиреною. Емаль наносити пензлем, валиком велюровим з висотою ворса 4мм або фарборозпилювачем на суху поверхню, попередньо очищену від пилу, іржі, окалини, жирових та інших забруднень, при температурі + 10°C до + 25°C і</p>



	відносній вологості не більше 65%, в 1-2 шари. Наступний шар наносити після повного висихання першого.
Експлуатація пофарбованої поверхні	Остаточну міцність покриття набуває через 2-3 доби після нанесення мінімум 2 шарів. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою м'яких кухонних губок та серветок та теплої води з додаванням мийних засобів нейтральної та середньої лужності.
Технічні характеристики	
Склад	Жирна алкідна смола в уайт-спіриті, антикорозійні пігменти, функціональні домішки.
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> • Виготовлена за ТУ У 24.3-30012591-004-2002 • Вміст ЛОС згідно наказу МЕРТ №1394 від 02.10.2018, А/9 (SB):<500 g/l. Фактичний вміст ЛОС ≤400 g/l
Колір	Біла та 12 кольорів згідно каталогу RAL: зелена 6016, світло-зелена 6018, синя 5002, блакитна 5015, червона 3020, жовта 1021, червоно-коричнева 3009, темно-коричнева 8017, вишнева 3005, графіт 7024, сіра 7042, чорна 9005.
Тонування	<p><u>Ручний спосіб</u>: універсальні тонувальні барвники COLOR PASTE TM Корабельна.</p> <p>Для тонування продукції рекомендовано використовувати фарбу одієї партії. Після тонування, у випадку колерування різних партій продукції, весь об'єм фарби необхідно перемішати між собою для того, щоб уникнути відмінності у відтінку.</p> <p>У разі замовлення фарби об'ємом 700кг та вище можливе заводське тонування.</p>
Фасовка	0.75 л; 2.5 л; 40 л
Блиск	Глянцевий
Густина (щільність)	1 кг/л
Витрати	40-80 мл/м ² (12-25 м ² /л), в залежності від шорсткості основи та способу нанесення
Розбавлення	Розчинник деароматизований ТМ Colorina. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 5-10% від об'єму (маси) емалі. Надмірне розбавлення погіршує покривельну здатність фарби.
Час висихання одного шару	3-4 години, при температурі +23°C та відносній вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується
Гарантійний термін зберігання	24 місяця від дати виготовлення
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При попаданні



	в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Берегти від замерзання!
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством
<p><i>Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.</i></p> <p><i>Зазначемо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.</i></p> <p><i>Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.</i></p> <p><i>Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.</i></p>	

26.10.2023