


SETA

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА З ЕФЕКТОМ ВИШУКАНОГО ШОВКУ TM COLORINA



Ніжний дотик флорентійського текстилю. Гра світла на поверхні створює ефект витонченої розкоші та м'якого мерехтіння.

Споживчі властивості



SETA - створює ефект гладкої шовкової поверхні. Завдяки перламутровому переливу стіни набувають чарівний зовнішній вигляд. Матеріал дозволяє втілювати різноманітні художні ефекти, змінюючи настрій інтер'єру залежно від техніки нанесення. Покриття поєднує естетику з практичністю: має 1-й клас стійкості до миття (EN 13300), не втрачає насиченості кольору під дією сонця та легко реставрується, зберігаючи бездоганний вигляд протягом років.

Сфера застосування

Паропроникне декоративне покриття з ефектом мокрого шовку, атласної тканини, оксамиту. Застосовується для внутрішнього оздоблення міцних мінеральних основ: фінішних шпатлівків, гіпсових і бетонних основ, гіпсокартону. Рекомендується для високоякісного декорування житлових та офісних приміщень, магазинів, ресторанів, готелів та інших інтер'єрів.

Підготовка поверхні

Оскільки SETA є тонкошаровим покриттям, підготовка поверхні має бути під якісне фарбування. Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, без пилу, крейди, вапняних нашарувань, жирових плям та інших забруднень. Нерівності та тріщини вирівняти та зашпаклювати шпатлівками TM COLORINA за призначенням. Для зміцнення основи, вирівнювання поглинальної здатності поверхню обробити ґрунтовкою акриловою глибокопроникною PRIMER. Після висихання ґрунтовки нанести в один шар DECO FARBA - фарбу

	грунтовочну інтер'єрну. Колір проміжного шару повинен відповідати або гармоніювати з кольором фінішного покриття. Після повного висихання фарби можна наносити декоративну штукатурку SETA.
Спосіб нанесення	Перед використанням ретельно перемішати, за потреби розбавити водою (15-30% від маси матеріалу). Класичне нанесення: перший шар нанести тонко та рівномірно різноспрямованими рухами, створюючи базову підкладку. Після підсихання нанести другий шар аналогічно першому та сформувати малюнок довільними мазками. Щоб уникнути видимих стиків на великих площах, наносити методом «мокрим по мокрому» без перерв, за температури основи та навколишнього середовища від +5°C до +25°C. За потреби нанести захисний шар фінішними продуктами ТМ COLORINA. Детальна інструкція та відеоуроки - на сайті polycolor.ua та YouTube-каналі COLORINA art. <i>*При нанесенні SETA використовуйте матеріал з однієї партії на єдину поверхню. Різні партії виготовлення змішати разом у необхідній кількості (на всю площу фарбування).</i>
Експлуатація пофарбованої поверхні	Первинна експлуатація поверхні можлива через 7 днів. Остаточної міцності покриття набуває через 28 днів.
Технічні характеристики	
Склад	Мінеральні наповнювачі, мармурова крихта, водна акрилова дисперсія, перламутрові пігменти, реологічні добавки.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. А/1/WB): 200 g/l. Ця продукція містить не більше 28 g/l. Не містить у складі свинець та його сполуки.
Колір	Срібний.
Блиск	Перламутровий/шовковистий
Інструменти	Гладилка з нержавіючої сталі або пластику, валик, пензель зі штучним ворсом, пульверизатор. Інструмент очищується водою після закінчення робіт.
Розчинник	Питна вода.
Ефект	Шовкова тканина
Тип матеріалу	Тонкошарова перламутрова декоративна штукатурка
Тонування	Здійснюється відповідно до палітри трендових кольорів SETA ТМ Colorina машинним способом або ручним способом із використанням універсальних пігментних паст. Тонований матеріал поверненню чи обміну не підлягає.
Фасування	1 кг, 2,5 кг, 5 кг, 10 кг.

Щільність	1,17 кг/л
pH	8,24
Сухий залишок	42%
Витрати	100 - 120 г/м ² при одношаровому покритті залежно від техніки нанесення.
Допустиме розведення	15–30% до робочої в'язкості
Час висихання одного шару	на відліп 2 години, між окремими робочими етапами - 12 годин, повне висихання — 24 години за температури +20°C та відносної вологості повітря 60%.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Зберігати й транспортувати в щільно закритій заводській тарі за температури від +5°C до +25°C. Берегти від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати пошкодження тари під час транспортування.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити їх чистою водою.
Утилізація	Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Не зливати залишки матеріалу у каналізацію, водойми або ґрунт.
ТУ	ТУ У 20.3-30012591-030:2026

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,

Україна, 51909, м. Кам'янське,

вул. Східна, 2-А,

тел.: +38 (067) 623-12-12

www.polycolor.ua

17.08.2026

