

Мозаїчна штукатурка

Декоративна штукатурка на основі кольорового кварцового заповнювача, для влаштування декоративного тонкошарового оздоблення поверхонь

ВЛАСТИВОСТІ:

- випускається в двох різновидах: з додаванням натуральної слюди або без додавання слюди
- 6 базових кольорів
- ретельно підібрані композиції з фарбованого і натурального заповнювача
- надає поверхні унікальний, декоративний характер
- стійкий до ультрафіолетового випромінювання
- висока ударостійкість
- стійка до дрібних подряпин і тріщин
- стійкий до забруднень
- стійка до миття і очищення



ЗАСТОСУВАННЯ:

- всередині і зовні
- для влаштування оздоблювально-захисних шарів
- в системах теплоізоляції quick-mix
- для використання на всіх мінеральних основах
- для сходових маршів, коридорів, офісних приміщень, вхідних зон тощо
- для обробки цоколів і архітектурних елементів

ЯКІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ:

- Контроль якості ISO

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Підготовка поверхні здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016. Основа повинна оцінюватися відповідно до чинних стандартів і принципів будівельної практики. Основа повинна бути рівною, чистою, сухою і без речовин і покриттів, що погіршують адгезію. Основу рекомендується ґрунтувати ґрунтовкою «ГТА», тонованою в колір, який максимально наближений до кольору наповнювача, який переважає в структурі мозаїчної штукатурки. Нерівності поверхні не повинні перевищувати розмір зерна мозаїчної штукатурки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:

Штукатурка готова до використання. Безпосередньо перед нанесенням розмішати тільки кельмою, змішувати пристроями не рекомендується. Декоративну штукатурку нанести рівномірно шаром товщиною мінімум у півтора рази товще ніж товщини зерна. Наступні шари нанести методом «мокрый по мокрому» і розгладити. Видаляйте малярські стрічки відразу після нанесення штукатурки. В результаті використання камінців природного походження допускаються незначні відмінності у кольорах. На одній площині наносити штукатурку з одною виробничою партією. При температурі + 20°C і відносній вологості повітря 65% штукатурка стійка до дощу вже через одну добу. Більш висока вологість і більш низька температура можуть збільшити час висихання. Свіжа штукатурка повинна бути захищена від несприятливих погодних умов, таких як сильні сонячні промені, поривчастий вітер, мороз, дощ.

УВАГА!

Влітку, при підвищеній температурі, допускається розбавляти штукатурку чистою водою, до 150-200 мл/25 кг штукатурки. Щоб колір був однаковий, додавайте однакову кількість води у кожне відро.

- не рекомендується використовувати темні кольори на великих, сонячних сторонах фасаду
- не використовувати на поверхнях, що піддаються тривалому впливу води та снігу
- при нанесенні BUP Natura на великі поверхні (наприклад, цілі стіни будівель) можуть бути невеликі відмінності у кольорі і зовнішньому вигляді штукатурки (через вміст природного каменю). На одній площині використовуйте матеріал з однаковим номером виробничої партії. Для того щоб забезпечити однорідну штукатурну структуру, слід забезпечити достатню кількість працівників. На окремих рівнях рихтування, і наступні робочі поверхні повинні з'єднуватися методом «мокрый по мокрому».
- перед нанесенням штукатурки, всі елементи, що не будуть оштукатурені ретельно закрийте і захистіть. Видаляйте малярські стрічки відразу після нанесення штукатурки.
- свіжі основи з цементу і цементно-вапняних штукатурок можуть бути оштукатурені через 28 днів
- використовуйте захисні сітки на будівельних лісах.

ВИТРАТА:

Витрати залежать від розміру зерна декоративної штукатурки.

Продукт	Розмір зерна	Витрати
BUP Natura	0,2-0,8 мм	приблизно 3,0 кг/м ²
BUP Natura	0,8-1,2 мм	приблизно 3,5 кг/м ²

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ:

Температура навколишнього середовища і основи при нанесенні і висиханні штукатурки повинна бути вище температури точки роси, і вище +5°C. Максимальна температура навколишнього середовища і основи при нанесенні штукатурки не повинна бути вище +25°C.

ЧАС ВИСИХАННЯ:

При температурі навколишнього середовища +20 °C і відносній вологості повітря 65%, час висихання становить близько 24 годин. Більш висока вологість і більш низька температура можуть збільшити час висихання.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ:

Використовуйте нержавіючі інструменти. Промийте в чистій воді після використання.

ЗБЕРІГАННЯ:

В заводській упаковці в приміщенні з плюсовою температурою не нижче +5°C протягом 24 місяців з дати виготовлення. Не можна допускати перегріву відер при зберіганні.

БЕЗПЕКА:

Захищати очі та шкіру.

УПАКОВКА:

Відро 25 кг.

УВАГА:

Дана інформація ґрунтується на достатньо великій кількості перевірок та практичному досвіді, але вона не поширюється на кожен випадок застосування продукту. Тому радимо за необхідності спочатку провести пробне застосування продукту. За подальшої розробки продукту можливі технічні зміни. Загалом діють наші загальні правила укладання угод. З моменту виходу цього технічного опису всі попередні втрачають чинність.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

сполучна речовина:	акрилові сополімери
зерно:	0,2-1,2 мм
температура застосування:	від +5°C до +25°C
товщина шару:	до 1,5 рази більше товщини зерен
витрата:	близько 3,5 кг/м ²
зберігання:	в сухому прохолодному приміщенні, захистити від замерзання, 24місяців з дати виготовлення
упаковка:	25 кг
кольори:	BUP Natura Колір: 63, 64, 65, 66, 66, 67, 68

Технічні характеристики визначені за температури 20°C і 65% відносної вологості.

EUN208 - Містить постреакційну масу 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-он і 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он (3:1), 2-октил-2Н-ізотіазол-3-он. Може викликати алергічну реакцію.

	
Sievert Polska Spółka z o.o. Ниска 36, 57-100 Стшелін	
15	
No: 261020	
EN 15824	
Зовнішні штукатурки на органічних в'язучих	
паропроникність:	V2
водопоглинання:	W1
адгезія:	близько 3,5 кг/м ²
довговічність:	Адгезія після 25 циклів морозостійкості: ≥ 0,3 МПа

Кольори ґрунту GTA для штукатурок BUP Natura (кольори ґрунту за шаблоном OPERA quick-mix)	
BUP Natura	GTA
63	Kalmar 50.08
64	Kalmar 50.05
65	Biały (B1)
66	Kalmar 50.00
67	Bilbao 17.00
68	Bonn 07.03

Виріб є складовою системи теплоізоляції:

LOBATHERM S, LOBATHERM S-LINE, LOBATHERM W та відповідає національним технічним оцінкам:

LOBATHERM S: ITB-KOT-2017/0127 випуск 3

LOBATHERM S-LINE: ITB-KOT-2017/0129 випуск 3

LOBATHERM B: ITB-KOT-2017/0128 Випуск 3

Краківська декларація виконання

LOBATHERM S: 20170127

LOBATHERM S-LINE: 20170129

LOBATHERM B 20170128

Оновлено: травень 2020 р.

з виходом цього технічного опису, попередні описи втрачають чинність За додатковою інформацією звертайтеся:

Sievert Polska Spółka z o.o.
Ниска 36; 57-100 Стшелін, Польща
т. 71/ 392 72 20
info@sievert.pl
sievert.pl