

MAYA

SESTAVA COMPOSITION SIROVINSKI SASTAV ZUSAMMENSETZUNG		100% POLIESTER 100% POLYESTER 100% POLIESTERSKO VLAKNO 100% POLYESTER	
ŠIRINA WIDTH ŠIRINA BREITE	140 cm±2%	TEŽA WEIGHT TEŽINA GEWICHT	315 gr/m2±5%

TEST	STANDARD	REZULTAT/RESULTS/REZULTAT/ERGEBNIS	
		OSNOVA/WARP/ OSNOVA/KETTE	VOTEK/WEFT/ POTKA/SCHUSS
RAZTEZNA TRDNOST TENSILE STRENGTH ČVRSTOČA NA RASTEZANJE ZUGFESTIGKEIT	EN ISO 13934-1	3361 N	1879 N
RAZTRŽNA TRDNOST TEAR STRENGTH ČVRSTOČA NA KIDANJE WEITERREISSFESTIGKEIT	EN ISO 13937-3	299 N	227 N
DRSNOST NITI RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE OTPORNOST NA POMJERANJE /POMERANJE ŠAVA NAHTSCHIEBEWIDERSTAND	prEN ISO 13936-2 PRI/AT/KOD/BEI 180 N	1,0mm	1,5 mm
OBSTOJNOST TKANINE NA DRGNJENJE ABRASION RESISTANCE POSTOJANOST TKANINE NA TRLJANJE SCHEUERBESTAENDIGKEIT	DIN EN ISO 12947-1 DIN EN ISO 12947-2	> 20.000 OBRATOV/REVS./OBRATAJA /TOUREN	
PILING PILLING RESISTANCE PILING PILLBILDUNG	EN ISO 12945-2 2.000 OBRATOV/REVS./OBRATAJA /SCHEUERTOUREN	4-5	
OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO COLOUR FASTNESS TO LIGHT POSTOJANOST BOJE NA SVJETLO/SVETLOST LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02	4	
OBSTOJNOST BARVE NA DRGNJENJE COLOUR FASTNESS TO RUBBING POSTOJANOST BOJE NA TRLJANJE REIBECHTHEIT	EN ISO 105-X12	SUHO/DRY/SUHO/ SUVO/TROCKEN	MOKRO/WET/ MOKRO/NASS
		4-5	4-5
VSEBNOST AZO BARVIL CONTAIN OF AZO DYES SADRŽAJ AZO BOJA AZOFARBSTOFFE	§ 64 LFGB 82.02-2,3,4	NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR	
VSEBNOST BARVIL, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALERGY CAUSING DYES SADRŽAJ BOJA KOJE UZROKUJU ALERGIJE ALLERGISIERENDE FARBSTOFFE	DIN 54231:2005	NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR	
TEST NEGORLJIVOSTI FIRE RETARDANT TEST NEGORIVOSTI BRENNVERHALTEN	BS 5852 PART 1 Ignition source 0	PRESTAL PASSED PROŠAO UEBERSTANDEN	

MED BARVNIMI PARTIJAMI SO MOŽNA ODPSTOPANJA V BARVI
MOGUĆA SU ODPSTUPANJA U BOJI KOD PROIZVODNJE

COLOUR DIFERENCES BETWEEN DYING LOTS ARE POSSIBLE
FARBNIANSEN SIND MOEGLICH

