



edisongroudpd@gmail.com

<https://edisongroup.com.ua>

м. Дніпро, Україна

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

Мастика бітумно-полімерна ЕКОБІТ

Короткий опис

Мастика бітумно-полімерна ЕКОБІТ - це готовий до застосування гідроізоляційний матеріал на основі нафтового бітуму та полімерних модифікаторів. Призначена для влаштування та ремонту гідроізоляційних покриттів будівельних конструкцій. Формує еластичне водонепроникне покриття з підвищеною тріщиностійкістю та високою адгезією до основи.

Сфера застосування

Гідроізоляція фундаментів, підвалів та цокольних частин будівель.

Гідроізоляція бетонних та залізобетонних конструкцій.

Гідроізоляція покрівель, примикань та вузлів.

Захист конструкцій від вологи та атмосферних впливів.

Спосіб застосування

Перед застосуванням мастику ретельно перемішати. Наносити на суху, очищену від пилу, бруду, масла та льоду поверхню за допомогою шпателя, щітки або валика. Для отримання необхідної товщини покриття рекомендується нанесення у два або більше шарів з міжшаровою сушкою.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища від -10 °С до +40 °С.

Витрата

Орієнтовна витрата становить 1,0-1,8 кг м² залежно від товщини шару та типу поверхні

Форма фасування

Постачається у **металевих відрах** наступної фасовки:

25 кг

20 кг

10 кг

3 кг

Упаковка на палеті параметри формування для логістики

Фасування	25 кг металеве відро	20 кг металеве відро	10 кг металеве відро	3,0 кг металеве відро
Кількість відер/банок на палеті шт	36	36	45	175
Розмір палети м	0,8–1,2	0,8–1,2	0,8–1,2	0,8–1,2
Вага брутто, кг запакованої палети	965	784	524	651

Основні фізико-механічні характеристики

Мастика бітумно-полімерна ЕКОБІТ ДСТУ Б В. 2.7-108-2001

Найменування показника	Норма ДСТУ	Фактичне значення
Міцність зчеплення з бетонною основою МПа кг см ² , не менше	1,00	1,12
Відносне подовження при розриві, %, не менше	200,00	250,00
Масова частка нелегких речовин %, не менше	70,00–90,00	70,00
Час висихання, год	До 10	До 10

Умови зберігання

Зберігати у щільно закритій заводській тарі в сухому захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від -20 °С до +40 °С. Не допускати нагрівання поблизу відкритого вогню

Переваги

Висока еластичність та тріщиностійкість.

Стійкість до вологи та атмосферних впливів.

Висока адгезія до мінеральних поверхонь.

Готова до використання.

Склад

Бітум нафтовий, органічний розчинник, полімерні модифікатори, адгезійні та технологічні добавки.

Виробник

ТОВ «ЄДІСОН ГРУП», м.Дніпро, Україна