

AQUALASUR

ДЕРЕВОЗАХИСНИЙ ПОЛІУРЕТАН-АКРИЛОВИЙ ЗАСІБ



Система "3 в 1" - поліуретан + біоцид + віск

- ✓ Містить віск для захисту від вологи
- ✓ Поліуретан – забезпечує довговічність та міцність покриття
- ✓ Біоцид – захист від цвілі, синяви, грибків та комах-шкідників
- ✓ Захищає від УФ-випромінювання
- ✓ Утворює шовковисто-матову, еластичну й міцну плівку, стійку до пожовтіння та прямих сонячних променів
- ✓ Благородні відтінки цінних порід деревини

ФАСУВАННЯ

0.75л; 2.5л



Сфера застосування	Призначена для декоративно-захисного тонування виробів з деревини всередині та зовні приміщень. Для цивільного, промислового та житлового будівництва, а також для споруд медичного призначення, навчальних закладів (вищих, середніх, дошкільних), а також для об'єктів харчової промисловості. Не використовувати для саун та в якості фінішного покриття для підлог.
Споживчі властивості	• Швидке висихання — всього за 1 годину

	• Екологічно безпечна: не має різкого запаху, підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт • Зручне нанесення: пензлем, валиком або розпилювачем • Утворює водонепроникне та атмосферостійке покриття • Містить УФ-фільтр — надійно захищає від вигорання кольору на сонці • Стійка до перепадів температур і несприятливих погодних умов • Захищає деревину від розсихання, розтріскування та біологічного ураження (пліснява, грибок, комахи) • Підкреслює природну текстуру деревини, надаючи поверхні естетичного вигляду
Підготовка поверхні та лакування	Робоча поверхня має бути чистою, сухою та міцною. Відшаровування, забруднення, висоли, старі та жирові покриття ретельно видалити, пил та бруд ретельно прибрати. Старі лакофарбові покриття, що не міцно тримаються, ретельно видалити; ті, що мають гарну адгезію до основ – для створення шорсткості необхідно відшліфувати. Перед застосуванням AQUALASUR ретельно перемішати до однорідності протягом 2-3 хв, за необхідності розбавити водою до 10% від об'єму засобу. Подряпини, сколи на масиві дерев'яної поверхні зашпаклювати за допомогою Шпатлівки акрилової WOOD&STONE TM COLORINA; при необхідності - простір між елементами дерев'яних поверхонь ущільнити Герметиком акриловим MULTI ACRYL TM КОРАБЕЛЬНА. Нові дерев'яні поверхні очистити та обробити Грунтовкою деревозахисною TM COLORINA; ділянки, уражені пліснявою або грибок - Антисептиком для дерев'яних поверхонь TM КОРАБЕЛЬНА. Вологість деревини не повинна перевищувати 4%. Деревозахисний засіб ретельно перемішати до утворення однорідної маси, наносити пензлем, валиком з висотою ворсу до 4 мм (рекомендовано), лаковим шпателем, розпилювачем в 1-3 шари, час повного висихання кожного шару – 3 години. Періодично перемішувати лазур в процесі нанесення. Для отримання найкращого декоративного ефекту рекомендовано проводити міжшарове шліфування покриття за допомогою абразивного мілкозернистого паперу P240-P320. Фарбувальні роботи проводити за температури навколишнього середовища та основи від + 5°C до +30°C, та відносній вологості середовища 65%. Після завершення роботи інструменти ретельно промити водою. Роботи проводити із застосуванням індивідуальних захисних засобів.

	<i>*При нанесенні AQUALASUR використовуйте матеріал з однієї партії на єдину поверхню. Різні партії виготовлення змішати разом у необхідній кількості (на всю площу лакування).</i>
Експлуатація полакованої поверхні	Експлуатувати поверхню можна через 24 години в легкому режимі, а повну механічну міцність покриття набуває мінімум через 15 діб. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою зволжених м'яких кухонних губок та серветок.
Технічні характеристики	
Склад	Суспензія лесувальних (прозорих) пігментів в поліуретан-акриловій водній дисперсії, функціональні домішки, віск, біоцид. Розчинник - вода.
Кольори	Білий, калужниця, дуб, горіх, тик, палісандр, клен, червоне дерево, черешня, махагон, венге, графіт. Відтінок фінішного покриття може незначно відрізнятися від рекламного зразку, в залежності від породи деревини.
Тонування	<u>Ручний спосіб</u> : універсальні колоранти COLORPASTE ТМ КОРАБЕЛЬНА. Для тонування продукції рекомендовано використовувати лазур однієї партії. Після тонування, у випадку колерування різних партій продукції, весь об'єм лазури необхідно перемішати між собою для того, щоб уникнути відмінності у відтінку.
Фасовка	0.75л; 2.5л
Блиск	Шовковисто-матовий.
Густина (щільність)	1кг/л
Витрати	1л/10-15м ² , в залежності від шорсткості основи та способу нанесення
Розбавлення	Вода. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 5-10% від об'єму (маси) лазури. Надмірне розбавлення погіршує покривельну здатність лазури.
Час висихання одного шару	До відлипу - 30 хвилин, міжшаровий – 3 години, обережна експлуатація – 24 години за температури +20°C та відносної вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується.
Гарантійний термін зберігання	36 місяців від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Лазур зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. Берегти від замерзання!
Заходи безпеки	При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Роботи проводити із застосуванням індивідуальних захисних засобів.

	Після закінчення робіт провітрити приміщення. Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. А/е): 130 g/l. Ця продукція містить не більше 50 g/l. Не містить у складі свинець та його сполуки. ТУ У 20.3-30012591-019:2017
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати потрапляння в навколишнє середовище. Невикористану лазур утилізувати як звичайний відхід. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
<i>Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.</i> <i>Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.</i> <i>Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.</i> <i>Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.</i>	

Вироблено ТОВ «Полікологор»,
 Україна, 51909, м. Кам'янське,
 вул. Східна, 2-А,
 тел.: +38 (067) 623-12-12
www.policolor.ua

20.05.2025

