

SONICA QC

SESTAVA COMPOSITION SIROVINSKI SASTAV ZUSAMMENSETZUNG COMPOSIZIONE	100% POLIESTER 100% POLYESTER 100% POLIESTER 100% POLYESTER 100% POLIESTERE		
ŠIRINA WIDTH ŠIRINA BREITE ALTEZZA	140 cm ±2%	TEŽA WEIGHT TEŽINA GEWICHT PESO	500 g/m² ±5%
TEST	STANDARD	REZULTAT/RESULTS/REZULTAT/ERGEBNIS/RISULTATI	
		OSNOVA / WARP / OSNOVA / KETTE / ORDITO	VOTEK / WEFT / POTKA / SCHUSS / TRAMA
RAZTEZNA TRDNOST TENSILE STRENGTH ČVRSTOČA NA RASTEZANJE ZUGFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA TRAZIONE	EN ISO 13934-1	1700 N	1200 N
RAZTRŽNA TRDNOST TEAR GROWTH STRENGTH ČVRSTOČA NA KIDANJE WEITERREISSFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	EN ISO 13937-3	360 N	410 N
DRSNOST NITI RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE OTPORNOST NA POMJERANJE POMERANJE ŠAVA NAHTSCHIEBEWIDERSTAND RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLA CUCITURA	EN ISO 13936-2 PRI/AT/KOD/BEI/A 180 N	2 mm	3 mm
OBSTOJNOST TKANINE NA DRGNJENJE ABRASION RESISTANCE POSTOJANOST TKANINE NA TRLJANJE SCHEUERBESTAENDIGKEIT RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	EN ISO 12947-2	40.000 OBRATOV/REVS./OBRATAJA /TOUREN/GIRI	
PILING PILLING RESISTANCE PILING PILLBILDUNG RESISTENZA AL PILLING	EN ISO 12945-2 2.000 OBRATOV/REVS./OBRATAJA /SCHEUERTOUREN/GIRI	4	
OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO COLOUR FASTNESS TO LIGHT POSTOJANOST BOJE NA SVJETLO/SVETLOST LICHTECHTHEIT RESISTENZA DEL COLORE ALLA LUCE	EN ISO 105-B02	6	
OBSTOJNOST BARVE NA DRGNJENJE COLOUR FASTNESS TO RUBBING POSTOJANOST BOJE NA TRLJANJE REIBECHTHEIT RESISTENZA DEL COLORE ALL'ABRASIONE	EN ISO 105-X12	SUHO / DRY / SUHO / SUVO / TROCKEN / SECCO	MOKRO / WET / MOKRO / NASS / UMIDO
		4-5	4-5
VSEBNOST AZO BARVIL CONTAIN OF AZO DYES SADRŽAJ AZO BOJA AZOFARBSTOFFE CONTENUTO DEI COLORANTI AZOICI	§ 64 LFGB 82.02-2,3,4	NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	
VSEBNOST BARVIL, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALLERGY CAUSING DYES SADRŽAJ BOJA KOJE UZROKUJU ALERGIJE ALLERGISIERENDE FARBSTOFFE CONTENUTO DEI COLORANTI ALLERGENICI	DIN 54231:2005	NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	
FORMALDEHID FORMALDEHYDE FORMALDEHID FORMALDEHYD FORMALDEIDE	EN ISO 14184-1	NI ZAZNANA NOT DETECTED NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	
TEST NEGORLJIVOSTI FIRE RETARDANT TEST NEGORIVOSTI BRENNVERHALTEN IGNIFUGO	BS 5852 Source 0	PRESTAL PASSED PROŠAO UEBERSTANDEN SUPERATO	
MED BARVNIMI PARTIJAMI SO MOŽNA ODPSTOPANJA V BARVI // COLOUR DIFFERENCES BETWEEN DYING LOTS ARE POSSIBLE // MOGUĆA SU ODPSTAPANJA U BOJI KOD PROIZVODNJE // FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH // TRA I VARI LOTTI POSSONO VERIFICARSI DELLE VARIAZIONI NEL COLORE			

