

Лак для каменю термостійкий ТМ КОРАБЕЛЬНА



- ✓ Довговічний ефект мокрого каменю
- ✓ Швидко висихає
- ✓ Глибоко просочує, зміцнює та захищає поверхню
- ✓ Стійкий до температур до +100°C
- ✓ Атмосферо та водостійкий



Scan ME!

ФАСУВАННЯ

0,75л; 2,5л

Призначення	Призначається для декоративно-захисної обробки мінеральних поверхонь з ефектом «мокрого каменю». Ідеально підходить для облицювання камінів, печей, мангальних зон, кам'яних терас, тротуарної та фасадної плитки, а також інших елементів зовнішнього та внутрішнього декору. Сумісний з натуральним і штучним каменем, керамічною плиткою, облицювальною цеглою, бетоном, черепицею, шифером, вапняком та іншими мінеральними поверхнями. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • Глибоко просочує, зміцнює та захищає мінеральні поверхні від руйнування • Стійкий до температур до +100°C, атмосферних впливів, УФ, води, забруднень, миючих засобів, технічних та автомобільних мастил • Лак забезпечує гідрофобний, антисольовий та антигрибковий захист поверхні • Швидко висихає і надовго зберігає природний вигляд
Підготовка поверхні та	Робочі поверхні повинні бути сухими, очищеними від пилу, бруду, біологічних та інших забруднень, знежиреними. Перед нанесенням лак ретельно перемішати.

фарбування	Наносити рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача при температурі від +5°C до +25°C та відносної вологості не більше 80%. Для отримання повноцінного покриття рекомендується наносити не менше 2-х шарів лаку. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього. Інструмент промити розчинником відразу після використання. Висока якість покриття забезпечується за умови дотримання інструкції та рекомендацій виробника на сайті polycolor.ua.
Технічні характеристики	
Склад	Акриловий сополімер, розчинник, цільові добавки.
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> Виготовлена за ТУ У 20.3-30012591-014:2015 Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/і (SB)): 750 g/l. Ця продукція містить max 700 g/l ЛОС
Колір	Прозорий.
Фасовка	0,75л; 2,5л.
Блиск	Глянцевий
Густина (щільність)	0,93 кг/л.
Витрати	50-100 мл/м ² на один шар, в залежності від способу нанесення та типу поверхні.
Розбавлення	Розчинник ПК універсальний ТМ Корабельна. Увага! Не можна застосовувати уайт-спірит, сольвент та інші подібні розчинники.
Час висихання	«На відлип» – 15-30 хвилин; повне висихання - 1 година, за температури (23±2)°C та відносної вологості повітря 65%. При зниженні температури або підвищенні вологості час висихання збільшується.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, оберігаючи від вологи та прямих сонячних променів, подалі від харчових продуктів, у місцях, недоступних для дітей. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів.
Утилізація	Не виливати в каналізацію, водойми або на відкритий ґрунт! Залишки лаку, який висох, та порожню тару утилізувати як звичайне будівельне сміття, дотримуючись норм законодавства.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі негайно промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрити приміщення. При лакуванні використовувати засоби індивідуального захисту. БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!
<p><i>Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.</i></p> <p><i>Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції</i></p>	

та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Полікологр»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.policolor.ua

20.04.2026