

CEMENTO

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА З ЕФЕКТОМ LOFT-БЕТОНУ ТМ COLORINA



Естетика сучасного мегаполісу.
Лаконічна фактура бетону для
поціновувачів інтелектуального
мінімалізму та архітектурної
чесності.

Споживчі властивості



CEMENTO — фактурна дрібнозерниста штукатурка для створення ефекту натурального бетону. Покриття гармонійно доповнює інтер'єри у стилях Loft, мінімалізм та індастріал. Virізняється підвищеною зносостійкістю, допомагає приховати незначні нерівності основи, легко наноситься та забезпечує стійке декоративне оздоблення поверхні.

Сфера застосування

Декоративне покриття формує однорідну матову поверхню з мінімальною фактурою для створення ефектів бетону, каменю, травертину, черепашнику, мармуру, а також гладких, рельєфних, матових або полірованих декоративних поверхонь. Розмір зерна $\approx 0,2$ мм. Застосовується для внутрішнього оздоблення міцних мінеральних основ: штукатурок, шпаклівок, цегли, бетону, гіпсокартону тощо. Рекомендується для високоякісного декорування житлових та офісних приміщень, магазинів, ресторанів, готелів та інших інтер'єрів.

Підготовка поверхні

Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, без пилу, крейди, вапняних нашарувань, жирових плям та інших забруднень. Нерівності та тріщини вирівняти та зашпаклювати шпатлівками ТМ COLORINA за призначенням.

	Для зміцнення основи, вирівнювання поглинальної здатності поверхню обробити ґрунтовкою акриловою глибокопроникною PRIMER. Після висихання ґрунтовки, для створення шорсткості та покращення адгезії, нанести кварц-ґрунт QUARTZ-PRIMER. Колір проміжного шару має відповідати кольору фінішного покриття або бути контрастним до нього. Після повного висихання проміжного шару можна наносити декоративну штукатурку CEMENTO.
Спосіб нанесення	Перед використанням перемішати міксером на низьких обертах. За потреби розбавити водою (3–5% від маси матеріалу). Нанести матеріал гладилкою або шпателем шаром приблизно 1,5 зерна. Після часткового підсихання сформувати декоративну структуру методом торцювання або іншим обраним способом та ущільнити поверхню металевою гладилкою. Після повного висихання виконати полірування до бажаного ступеня блиску шліфувальною машиною з пиловідведенням, використовуючи шліфувальний папір зернистістю P80. Залежно від умов експлуатації нанести захисний шар воску DECO CERA або лаку DECO LACCA. Роботи виконувати за температури основи та навколишнього середовища від +5°C до +25°C. Детальна інструкція та відеоуроки — на сайті polycolor.ua та YouTube-каналі COLORINA art. <i>*При нанесенні CEMENTO використовуйте матеріал з однієї партії на єдину поверхню. Різні партії виготовлення змішати разом у необхідній кількості (на всю площу фарбування).</i>
Експлуатація пофарбованої поверхні	Первинна експлуатація поверхні можлива через 7 днів. Остаточної міцності покриття набуває через 28 днів.
Технічні характеристики	
Склад	Мінеральні наповнювачі, мармурова крихта, водна акрилова дисперсія, реологічні добавки.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. А/1/WB): 200 g/l. Ця продукція містить не більше 22 g/l. Не містить у складі свинець та його сполуки.
Колір	Білий.
Блиск	Матова
Фракція зерна	0,2 мм
Інструменти	Гладилка з нержавіючої сталі, шпатель, щітка, структурний валик або інші інструменти залежно від бажаного декоративного ефекту. Інструмент очищується водою після закінчення робіт.
Розчинник	Питна вода.

Ефект	Карта міру, травертин, бетон, піщаник, мармур
Тип матеріалу	Декоративна фактурна штукатурка
Тонування	Здійснюється відповідно до палітри трендових кольорів CEMENTO TM Colorina машинним способом або ручним способом із використанням універсальних пігментних паст. Тонований матеріал поверненню чи обміну не підлягає.
Фасування	5 кг, 15 кг.
Щільність	1,8 кг/л
pH	8,30
Сухий залишок	77%
Витрати	0,5 – 0,7 г/м ² при одношаровому покритті залежно від техніки нанесення.
Допустиме розведення	3–5% до робочої в'язкості
Час висихання одного шару	12 годин, повне висихання — 24 години за температури +20°C та відносної вологості повітря 60%.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Зберігати й транспортувати в щільно закритій заводській тарі за температури від +5°C до +25°C. Берегти від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати пошкодження тари під час транспортування.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити їх чистою водою.
Утилізація	Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Не зливати залишки матеріалу у каналізацію, водойми або ґрунт.
ТУ	ТУ У 20.3-30012591-030:2026

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умов дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

18.08.2026

