

ГУМОВА ФАРБА

для дахів, фасадів, цоколів, серія Aquamarine ТМ Корабельна



- ✓ Еластична — захищає від тріщин і вологи.
- ✓ Універсальна — дах, фасад, інтер'єр, цоколь.
- ✓ Для будь-яких основ — метал, дерево, бетон тощо.
- ✓ Довговічна — стійка до УФ та механічних пошкоджень.

ФАСУВАННЯ

1.2 кг; 3.6 кг; 6 кг; 12 кг



Відскануй!

Сфера застосування	Призначається для захисного та декоративного фарбування покрівельних матеріалів (шифер, метал, черепиця, оцинкований метал тощо), мінеральних основ (бетон, цегла, штукатурка тощо), а також дерев'яних поверхонь всередині та зовні приміщень.
Властивості	• Матова. • Висока покрівельна здатність. • Ідеальне розтікання при нанесенні. • Підвищена адгезія (зчеплення) з різними типами поверхонь. • Утворює абсолютно гладке покриття: поверхня, пофарбована гумовою фарбою, характеризується повною відсутністю залисин.

	- Швидке висихання: як правило, при помірній вологості повітря (до 65%) і кімнатній температурі +20°C гумова фарба повністю висихає за 2 години. - Тривалий термін експлуатації: в середньому гарантійний термін експлуатації гумової фарби становить до 7 років. - Екологічність: завдяки відсутності в списку інгредієнтів, небезпечних для здоров'я, складових дана суміш не виділяє в період нанесення або при нагріванні отруйні пари. - Пластичність: здатність до розтягу в 3-4 рази підвищує експлуатаційні характеристики гумової фарби в місцях з різкими перепадами температур і підвищеної вологості. - Утворює декоративне покриття покрівельних матеріалів (шифер, оцинкований метал, черепиця тощо). - Паропроникна. - Стійкість до розтріскування, УФ-випромінювання - Висока водо - та атмосферо стійкість. 15 готових кольорів згідно каталогу RAL.
В'язуче	Дисперсія акрилового сополімеру провідних виробників сировини.
Упаковка/Розмір тари	База А (біла) - 1,2кг; 3,6кг; 6 кг; 12 кг. База TR (транспарентна) - 1кг; 3,3кг; 5,5кг; 11 кг.
Колірні відтінки	Білий (база А), умовно-білий (база транспарентна). Жовтий RAL 1021, червоний RAL 3020, бежевий RAL 1015, вишневий RAL 3005, червоно-коричневий RAL 3009, коричневий RAL 8017, синій RAL 5005, яскраво-блакитний RAL 5015, зелений RAL 6005, світло-зелений RAL 6018, сірий RAL 7046, чорний RAL 9017, графіт 7024. Машинний спосіб: база А (біла), база TR (транспарентна) - Система INNOVATINT за каталогами NCS, RAL, MONICOLOR NOVA тощо. Ручний спосіб: база А, універсальні тонувальні барвники та барвники на водній основі COLOR PASTE TM Корабельна. Для тонування продукції рекомендовано використовувати фарбу однієї партії, аби уникнути відмінностей колірних відтінків. У разі вимушеного тонування різних партій однієї продукції, весь об'єм фарби необхідно перемішати між собою для того, аби уникнути відмінності у відтінку. Яскравим інтенсивним відтінкам притаманна обмежена покривна здатність. Тому, при таких відтінках рекомендується попередньо наносити криюче покриття на білій базі, затоноване в найбільш наближений до фінішного пастельний відтінок. У разі замовлення фарби об'ємом 500кг та вище можливе заводське тонування.

	При нанесенні фарби необхідно використовувати матеріал однієї партії. У випадку наявності фарби різних партій виготовлення їх потрібно змішати разом у необхідній кількості (для фарбування всієї площі робіт). Після завершення роботи інструменти ретельно промити водою.
Ступінь глянцею	Матова
Умови зберігання та транспортування	Фарбу зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Берегти від замерзання!
Технічна характеристика	Технічні параметри згідно ДСТУ EN 1062-1: При тонуванні можливі незначні відхилення в технічних даних. - Розмір часток (зернистість), мкм: до 100 дрібнозернистий (S₁) - Водопроникність, кг/(м²год^{0,5}): ≤0,1(Низький W₃) - Блиск (кут 85°): Матовий (G₃) <10 - Товщина сухої плівки, мкм: 50-100 мкм, E₂ - Паропроникність, г/(м²х добу): >15 ≤150 (Середній V₂)
Застосування	
Придатні основи	Основи повинні бути сухими, чистими, міцними.
Підготовка основи	Поверхня, що фарбується, повинна бути чистою та сухою, ретельно очищеною від відшарувань, пилу, бруду, іржі, окалини, масляних, жирових та інших забруднень. Поверхні, раніше пофарбовані алкідними емалями, зачистити до матовості та знежирити за допомогою Розчинника ПК універсального ТМ Корабельна, розчинника 646, 647 ТМ Корабельна. Сильнопоглинаючі мінеральні поверхні обробити ґрунтовкою глибокопроникаючою ТМ Colorina. Металеві поверхні, для найкращого результату, попередньо обробити Перетворювачем іржі RUST PROF ТМ Корабельна, далі обробити ґрунтовкою антикорозійною ПФ-010М ТМ Корабельна, ґрунтовкою антикорозійною RAPID ТМ Colorina або ґрунтовкою антикорозійною для металу Acryl-Zink ТМ Colorina; оцинковані - ґрунтовкою антикорозійною для металу Acryl-Zink ТМ Colorina. Поверхню, уражену мохом, грибком, цвілью рекомендується попередньо зачистити та обробити Антисептиком для мінеральних поверхонь ТМ Корабельна. Перед застосуванням фарбу необхідно ретельно перемішати, при необхідності розбавити водою, але не більше 5% від ваги фарби. Надмірне розбавлення погіршує якість покриття! Фарбу наносити пензлем, валиком або безповітряним розпиленням в 2-3 шари з проміжною сушкою, після повного висихання попереднього шару. Час висихання одного шару – 2 години, при температурі повітря +20°C та відносній вологості 65%. Фарбувати за температури навколишнього середовища та основи від + 10°C до +30°C . Не наносити фарбу під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру, високої вологості повітря. Фінішне покриття захищати від атмосферних опадів протягом 3 діб.

Штукатурки РІІ та РІІІ (вапняно-цементні та цементні). Свіжі штукатурки мають бути вистояні протягом 3-4 тижнів при висиханні при температурі близько 20°C та відносної вологості повітря 65%. За несприятливих погодних умов, викликаних, наприклад, дощем і вітром, терміни висихання штукатурного шару відповідно збільшується. Штукатурки розчинної групи РІ – не менше 4 тижнів. Для грубо пористих штукатурок, які мають осипи піску та вбираючих штукатурок потрібне ґрунтування - Ґрунтовкою акриловою глибокого проникнення TM COLORINA.

Старі штукатурки: місця ремонтного шпаклювання повинні добре зв'язатися та висохнути. Високопористі та сильно поглинаючі поверхні, що вбирають і мають легкий осип піску штукатурки поґрунтувати Ґрунтовкою акриловою глибокого проникнення TM COLORINA.

Бетон: бетонні основи з відкладеннями бруду або шаром, що обсипається, очистити механічним способом або напірними струменями води з дотриманням законодавчих розпоряджень. На слабо поглинаючі та гладкі основи нанести покриття Ґрунтовкою акриловою глибокого проникнення TM COLORINA, розбавленої 1:1 з водою.

Сильно поглинаючі основи поґрунтувати Ґрунтовкою акриловою глибокого проникнення TM COLORINA

Цементно-волокнисті плити без покриття: поверхнево ущільнені слабо поглинаючі листи поґрунтувати Ґрунтовкою акриловою глибокого проникнення TM COLORINA

Азбестоцементні нові плити, поверхні глиняної, цементно-піщаної черепиці: плити до фарбування мають бути витримані не менше 3 місяців від дати виробництва. Обробити спеціальними миючими засобами, відчистити від забруднення, пилу, дати повністю висохнути. Перед нанесенням фарби поґрунтувати Ґрунтовкою акриловою глибокого проникнення TM COLORINA.

Несучі лакофарбові покриття: гляцевим поверхням, лаковим та емалевим покриттям надати шорсткість. Забруднені старі покриття, що мають вплив крейдування, очистити напірними струменями води, промити вручну або очистити іншим відповідним способом з дотриманням законодавчих розпоряджень. Нанести покриття Ґрунтовкою акриловою глибокого проникнення TM COLORIN.

Несучі старі дисперсійні фарби: забруднені старі покриття, що мають вплив крейдування, очистити напірними струменями води, промити вручну або очистити іншим відповідним способом з дотриманням законодавчих розпоряджень. Дати основі добре висохнути.

Емалі, лаки, дисперсійні фарби та штукатурки на основі штучних смол, що втратили несучу здатність:

Видалити без залишку відповідним методом, наприклад, механічно або методом травлення з подальшим очищенням напірними струменями води з дотриманням

законодавчих розпоряджень. Виконати ґрунтування ґрунтовкою акриловою глибокого проникнення TM COLORINA.

Мінеральні покриття без несучої здатності: видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними струменями води з дотриманням розпоряджень законодавчих норм або іншим відповідним способом.

Стругана та пиляна деревина без збереження геометричних форм: у новій деревини видалити смоли і засмолки, що вийшли на поверхню. У випадку зі старою деревиною шари, що витримані атмосферними впливами, слід видалити до здорової деревини. Вологість деревини може становити максимум 8-12% для листяних порід і не більше 12% для хвойних. Ґрунтувати ґрунтовкою Дерезазахисною TM COLORINA.

Оцинковані основи: поверхню знежирити за допомогою Розчинника ПК універсального TM Корабельна. Уражені корозією ділянки обробити Перетворювачем іржі TM Корабельна. Ґрунтувальне покриття виконати ґрунтовкою антикорозійною Acryl-Zink TM COLORINA, що розбавляється на 5-10% водою.

Внутрішні поверхні

Гіпсоволокниста плита: на вбираючі основи нанести ґрунтувальне покриття - Ґрунтовку акрилову глибокого проникнення TM COLORINA.

Плити з гіпсокартону: Відшпаклювати стики, місця з'єднання плит та всю площину змонтованих плит. Весь масив ГКП обробити - ґрунтовкою акриловою глибокого проникнення TM COLORINA.

Бетон: Попередньо вилучити можливі залишки розділяючих речовин, а також крейдисті та піщані субстанції. Поґрунтувати – ґрунтовкою акриловою глибокого проникнення TM COLORINA.

Пористий бетон: Ґрунтування за допомогою - Ґрунтовки акрилової глибокого проникнення TM COLORINA.

Силікатна цегла та піщаник: Покриття можливе без попередньої обробки. Покриття, що мають несучу здатність: матові, слабо вбираючі покриття не потребують попередньої обробки. Блискучі поверхні і лакові покриття заґрунтуються до появи шорсткості. Ґрунтування з використанням - Ґрунтовки акрилової глибокого проникнення TM COLORINA.

Покриття, що не володіють несучою здатністю: лакофарбові покриття або штукатурки на основі штучних смол, що не міцно тримаються, видалити без залишку. Слабо вбираючі гладкі основи проґрунтувати - ґрунтовкою акриловою глибокого проникнення TM COLORINA у співвідношенні 1:1 з водою. Великопористі, що мають легкий осип піску, вбираючі штукатурки поґрунтувати нерозбавленою ґрунтовкою акриловою глибокого проникнення TM COLORINA. Покриття мінеральних фарб без несучої здатності, видалити механічним способом без залишку і знепилити. Поґрунтувати ґрунтовкою акриловою глибокого проникнення TM COLORINA у співвідношенні 1:1 з водою.

	Покриття на основі клейових фарб: Необхідно змити до основи. Нанести ґрунтувальне покриття Ґрунтовку акрилову глибокого проникнення ТМ COLORINA у співвідношенні 1:1 з водою. Нефарбовані грубоволокнисті, рельєфні або тиснені шпалери з паперу: Фарбуються без попередньої підготовки. Шпалери, що неміцно тримаються на стінах: видалити до основи без залишків. Змити сліди клею та шпалер. Нанести ґрунтувальне покриття Ґрунтовку акрилову глибокого проникнення ТМ COLORINA. Уражені пліснявою поверхні: запліснявілі і грибкові відкладення змити водою. Поверхні обробити за допомогою Антисептика для мінеральних поверхонь ТМ Корабельна і дати добре висохнути. Нанести ґрунтувальне покриття відповідно до вимог та особливостей основи. При цьому дотримуватися законодавчих та відомчих приписів (наприклад, порядок застосування біологічно активних і небезпечних речовин). Дерево та дерев'яні матеріали: наносити покриття водорозчинними, екологічними акриловими лаками ТМ COLORINA або обробити пиляну чи строгану дерев'яну поверхню ґрунтовкою деревозахисною ТМ COLORINA. Ділянки, з невеликими дефектами: після відповідної попередньої підготовки виправити якість поверхні за допомогою Шпаклівки професійної ТМ COLORINA у відповідності з рекомендаціями по її нанесенню та, при необхідності, додатково заґрунтувати.
Метод нанесення	Призначена для нанесення щіткою, валиком або обладнанням безповітряного напилення. Безповітряне напилення: Кут напилення: 40-60°. Форсунка: 0, 013-0,015". Тиск: 180-200 бар. Робочі інструменти промити водою після використання.
Структура покриття	Нанести мінімум два рівномірних шари фарбою гумовою, не розчиненою або розчиненою на 5% чистою питною водою. На контрастних основах, які попередньо поґрунтовані ґрунтовкою акриловою глибокого проникнення ТМ COLORINA нанести ґрунтувальний шар фарбою, розчиненою максимум до 5% водою. На основи з не рівномірною вбираючою здатністю нанести 1-2 шари Ґрунтовки акрилової глибокого проникнення ТМ COLORINA.
Витрата	5-10 м²/кг, при одношаровому покритті залежно від типу основи. На шорсткій поверхні витрати відповідно більші. Точні витрати визначаються на пробному покритті.
Умови застосування	При нанесенні та висиханні, температура повітря і основи повинна бути в межах від +10°C до +30°C.
Період висихання	2 години, при + 20°C та відносній вологості повітря 65% покриття висихає та готове для подальшого нанесення наступних шарів. Поверхня здатна нести навантаження через 28 днів, за умови двошарового фінішного покриття. При

	більш низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно збільшуються.
Вказівки	Щоб уникнути утворення помітних стиків окремих ділянок пофарбованої поверхні, наносити методом «мокрый по мокрому» за один прохід, витримуючи мокрий край. Рекомендовано використовувати валик з висотою ворсу 6-8мм. При нанесенні методом безповітряного напилення, фарбу добре перемішати і пропустити через сито. У темних відтінках механічний вплив призводить до появи світлих слідів (подряпин) на поверхні. Для поверхонь з інтенсивним насиченням відтінків і високим навантаженням ми рекомендуємо наносити додаткове захисне покриття матеріалом ТМ COLORINA в такому ж відтінку. У таких випадках дотримуватися вказівок технічної інформації ТМ COLORINA. Малюнок фактури на поверхні залежить від багатьох факторів у зв'язку з цим не регламентований.
Рекомендації/Експертизи	Висновки та сертифікати можна отримати на вимогу.
Утилізація	Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Віддавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як відходи фарб на водній основі, засохлі залишки матеріалу - як засохлі фарби або побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. А/d): 130 g/l. Ця продукція містить max 30 g/l. Не містить у складі свинець та його сполуки.
Декларація речовин, що входять до складу продукту	Діоксид титану, акриловий полімер, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода.
Технічна підтримка	Через різноманіття основ та конкретних технічних умов фарбування на об'єкті всі вони не можуть бути розглянуті в даному друкованому виданні. У разі обробки основи, яка не включена в дану технічну інформацію, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.
Умови зберігання	Фарбу зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Берегти від замерзання!
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення
<i>Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.</i>	

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,

Україна, 51909, м. Кам'янське,

вул. Східна, 2-А,

тел.: +38 (067) 623-12-12

www.polycolor.ua

26.11.2025