

TABELLA GRAMMATURA CARTONE

	DATI CARTONE			DATI CONTROSOLCATORE		
	Grammatura mq Cartone	Spessore cartone mm	Lama di cordonatura	Cava controfibra	Cava fibra	Altezza matrice
CARTONE CON FIBRE RICICLATE	250	0,30	23,40x0,7	1,2	1,1	0,4
	270	0,33	23,40x0,7	1,3	1,2	0,4
	290	0,35	23,30x0,7	1,3	1,2	0,5
	320	0,42	23,30x0,7	1,4	1,3	0,5
	350	0,48	23,30x0,7	1,5	1,4	0,5
	386	0,52	23,25x0,7	1,6	1,5	0,5
	400	0,55	23,25x0,7	1,7	1,6	0,6
	450	0,60	23,20x0,7	1,8	1,7	0,6
	500	0,65	23,10x0,7	2,1	1,9	0,7
	550	0,83	23,00x1,0	2,6	2,4	0,8
	600	0,83	25,00x1,0	2,6	2,4	0,8
ALTO SPESSORE	230	0,35	23,40x0,7	1,3	1,2	0,4
	250	0,40	23,30x0,7	1,4	1,3	0,4
	280	0,50	23,30x0,7	1,5	1,4	0,5
	320	0,53	23,20x0,7	1,6	1,5	0,5
	350	0,57	23,20x0,7	1,7	1,6	0,6
	375	0,62	23,20x0,7	1,8	1,7	0,6
	400	0,65	23,10x0,7	2,1	1,9	0,7
	450	0,80	25,00x0,8	2,5	2,3	0,8
KRAFT MEAD/FROVI	330	0,40	23,30x0,7	1,5	1,4	0,5
	360	0,45	23,20x0,7	1,7	1,6	0,6
	390	0,50	23,25x0,7	1,7	1,6	0,6
	415	0,55	23,10x0,7	1,8	1,7	0,6
	450	0,60	23,10x0,7	1,9	1,8	0,7
	485	0,65	23,10x0,7	2,1	1,9	0,7
	520	0,70	23,00x1,0	2,3	2,1	0,7

I valori indicati in tabella sono da considerarsi approssimativi

rev. 06-19