

Емаль алкідна для радіаторів ТМ Корабельна



- ✓ Надійний захист від корозії
- ✓ Високоглянцеове покриття до 5 років
- ✓ Термостійкість до +80°C
- ✓ Яскрава білизна та стійкість до пожовтіння



Scan ME!

ФАСУВАННЯ

0.9кг

Сфера застосування	Призначається для фарбування металевих, чавунних поверхонь, систем опалення, дерев'яних та інших поверхонь зовні та всередині приміщень.
Властивості та переваги	● Висока твердість та стійкість до механічних навантажень ● Високоглянцеове довгострокове покриття ● Містить інгібітор миттєвої корозії ● Легке та зручне розподілення по поверхні ● Стійкість до впливу води
Підготовка поверхні та технологія нанесення	Перед застосуванням емаль ретельно перемішати, при необхідності розбавити Розчинниками: ПК універсальний ТМ Корабельна, аналогами сольвенту та уайт-спіриту ТМ FAZENDA, на 5-10% від ваги емалі. При наявності поверхневої плівки її необхідно видалити. Робоча поверхня має бути чистою, сухою, міцною, знежиреною. Емаль наносити пензлем з натуральним ворсом, валиком велюровим з висотою ворса 4мм або фарборозпилювачем на суху поверхню, попередньо очищену від пилу, іржі, окалини, жирових та інших забруднень, при температурі + 10°C до + 25°C і відносній вологості не більше 65%, в 1-2 шари. Наступний шар наносити після повного висихання першого.

Старі лакофарбові покриття, що відшаровуються, перед нанесенням емалі необхідно видалити; покриття, що міцно тримаються, ретельно зашліфувати до матовості.

Металеві поверхні, що уражені корозією, очистити від іржі (допустима товщина іржі – не більше 30мкм), обробити Перетворювачем іржі RUST PROF ТМ Корабельна, далі - Грунтом антикорозійним ПФ-010М ТМ Корабельна, Грунтом антикорозійним RAPID ТМ Colorina або грунтом акриловим антикорозійним Acryl-Zink ТМ Colorina.

Оцинковані поверхні, кольорові метали – знежирити, очистити від пилу, обробити грунтом акриловим антикорозійним Acryl-Zink ТМ Colorina.

Дерев'яні нові поверхні – у разі потреби – дефекти, сколи, нерівності зашпаклювати Шпатлівкою акриловою універсальною ТМ COMFORT HOME, обробити Грунтовкою деревозахисною BASE ТМ Корабельна.

1. Підготовка нефарбованих поверхонь (металеві, чавунні, алюмінієві):

- Ретельна очистка від іржі, бруду, пилу. Знежирення поверхні проводити розчинником ПК універсальним ТМ Корабельна, розчинником 646 або розчинниками, що містять спирт.
- Якщо металева поверхня вражена корозією, пухкі ділянки іржі ретельно очистити і обробити перетворювачем іржі.
- Для більш довговічної експлуатації покриття поверхні необхідно попередньо обробити грунтом антикорозійним ПФ-010М ТМ Корабельна або акриловим антикорозійним грунтом Acryl-Zink ТМ Корабельна.

2. Підготовка старих, раніше пофарбованих поверхонь:

- Ретельне відшліфувати поверхні старих покриттів за допомогою наждачного паперу; неміцні відшаровуються ділянки необхідно видалити. Очистити підставу від іржі, бруду, пилу. Знежирення поверхні проводити розчинником ПК універсальним ТМ Корабельна, розчинником 646 або спиртовмісних розчинниками.

3. Нанесення емалі пензлем або валиком:

- Для нанесення емалі використовувати пензель, велюровий валик з висотою ворсу 4мм.
- Ретельно перемішати масу емалі в тарі за допомогою металевої або дерев'яної лопатки.
- Емаль має робочу для нанесення в'язкість, але при необхідності розбавити водою на 5-10% від ваги фарби.
- Наповнити кювету емаллю в необхідній кількості; занурити і рівномірно розподілити фарбу по всій поверхні валика.

	• Нанести емаль в 2-3 шари при оптимальній температурі повітря 20°C і вологості навколишнього середовища 65%. • Після використання інструмент ретельно промити розчинником де ароматизованим ТМ Colorina, сольвентом, уайт-спіритом або ксилолом.
Експлуатація пофарбованої поверхні	Остаточну міцність покриття набуває через одну добу після нанесення мінімум 2 шарів. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою м'яких кухонних губок та серветок та теплої води з додаванням мийних засобів нейтральної та середньої лужності.
Технічні характеристики	
Склад	Алкідний лак, пігменти, наповнювачі, функціональні домішки, уайт-спірит, цільові домішки.
Колір	Білий
Тонування	<u>Ручний спосіб</u>: універсальні тонувальні барвники COLOR PASTE ТМ КОРАБЕЛЬНА. Для тонування продукції рекомендовано використовувати фарбу однієї партії. Після тонування, у випадку колерування різних партій продукції, весь об'єм фарби необхідно перемішати між собою для того, щоб уникнути відмінності у відтінку.
Фасування	0.9кг
Блиск	Глянцевий.
Густина (щільність)	1,4 кг/л
Витрати	8-14 м ² /кг; (70-120 г/м ²), в залежності від шорсткості основи та способу нанесення.
Розбавлення	Розчинник ПК універсальний ТМ Корабельна, аналоги сольвенту та уайт-спіриту ТМ FAZENDA. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 5-10% від об'єму (маси) емалі. Надмірне розбавлення погіршує покривельну здатність фарби.
Час висихання одного шару	24 години, при температурі +23°C та відносній вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/і (SB): 500 g/l Ця продукція містить max 400 g/l ЛОС.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При попаданні

	в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Берези від замерзання!
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористаний продукт зберігати в щільно закритій тарі або утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі негайно промити їх чистою водою. При проведенні робіт рекомендовано використовувати захисні рукавички.

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання. Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки. Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

24.09.2025