

WOOD&STONE

ШПАТЛІВКА АКРИЛОВА ТМ COLORINA



- ✓ Для масиву паркету, дерев'яних та мінеральних поверхонь
- ✓ Легко шліфується, швидко висихає
- ✓ Еластична – не тріскається
- ✓ Володіє високою адгезією та міцною пластичністю
- ✓ Зручна в нанесенні



ФАСУВАННЯ

350г, 700г, 1.5кг

Сфера застосування	Призначена для вирівнювання дефектів дерев'яних поверхонь різних порід деревини, у тому числі паркету, а також цементних, вапняних, бетонних, гіпсокартону тощо. Всередині та зовні приміщень. Для цивільного, промислового і житлового будівництва, а також для споруд медичного значення, споруд вищих, загальноосвітніх та дошкільних установ, споруд харчової промисловості.
Споживчі властивості	• Висока адгезія та еластичність: ідеально зчеплюється з поверхнею та компенсує природне розширення деревини. • Стійкість до усадки та розтріскування: дозволяє заповнювати глибокі нерівності та отвори без деформації шару.

	• Паропроникна («дихаюча»): забезпечує природний вологообмін деревини, запобігаючи їй псуванню під покриттям. • Вологостійка та зносостійка: підходить для поверхонь з інтенсивною експлуатацією, стійка до вологого прибирання. • Ідеальна для фінішної обробки: утворює гладке рівномірне покриття, яке легко шліфується. • Універсальність фарбування: відмінно сприймає будь-які лаки, емалі, бейци та фарби, не змінюючи їхнього відтінку. • Готова кольорова гама: імітує натуральні відтінки деревини, що дозволяє мінімізувати витрати фінішних матеріалів.
Підготовка поверхні	Робоча поверхня має бути чистою, сухою та міцною. Відшарування, забруднення, старі та жирові покриття ретельно видалити. Основи, покриті алкідними, акриловими, олійними фарбами або лаками, ретельно відшліфувати, нестійкі та пухкі - видалити. Уражені грибок місця очистити та обробити Антисептиком для дерев'яних поверхонь або Антисептиком для мінеральних поверхонь ТМ КОРАБЕЛЬНА (в залежності від типу поверхні). Нові дерев'яні поверхні відшліфувати та обробити Ґрунтовкою деревозахисною ТМ COLORINA. Пористі, слабкі або високопоглинальні мінеральні поверхні необхідно обробити Ґрунтовкою глибокого проникнення ТМ COLORINA. Глибокі дефекти заповнити в декілька шарів. Використовується на вертикальних та горизонтальних поверхнях. Кожен наступний шар наносити після повного висихання попереднього. Для отримання найкращого декоративного ефекту рекомендовано проводити міжшарове шліфування покриття за допомогою абразивного мілкозернистого паперу P240-P320. Роботи проводити за температури основи та навколишнього середовища від +5°C до +35°C. Після завершення роботи інструменти ретельно промити водою. Роботи проводити із застосуванням індивідуальних захисних засобів. <i>*При нанесенні WOOD&STONE використовуйте матеріал з однієї партії на єдину поверхню. Різні партії виготовлення змішати разом у необхідній кількості (на всю площу лакування).</i>

Експлуатація зашпатльованої поверхні	Експлуатувати поверхню можна через 24 години. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою зволжених м'яких кухонних губок та серветок.
Технічні характеристики	
Склад	Водна дисперсія акрилових сополімерів, пігменти, наповнювачі, функціональні домішки. Розчинник – вода.
Кольори	Біла, Дуб, Сосна, Горіх, Палісандр, Сірий, Графіт, Махагон.
Фасовка	350 г, 700 г, 1.5 кг
Блиск	Матовий.
Густина (щільність)	1,5 кг/л
Витрати	0,9-1,4 кг/м ² , за товщини шару 1 мм, в залежності від шорсткості основи та способу нанесення.
Розбавлення	Вода.
Час висихання одного шару	4-5 годин, за температури +20°C та відносної вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. Берегти від замерзання!
Заходи безпеки	При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Роботи проводити із застосуванням індивідуальних захисних засобів. Після закінчення робіт провітрити приміщення.
Стандарти	ТУ У 24.3-30012591-009:2005 ДСТУ EN 16566 – G0 S1 V0 W0 A0 C0 RB
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати потрапляння в навколишнє середовище. Невикористану лазур утилізувати як звичайний відхід. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
<i>Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.</i>	

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

21.04.2026