

## Ґрунт-емаль антикорозійна 3в1 ТМ КОРАБЕЛЬНА



- Поєднує в собі перетворювач іржі, ґрунтовку та емаль
- Захист покриття до 7 років
- Наноситься прямо на іржу (не більше 30-50 мкм)
- Не вимагає попереднього ґрунтування поверхні
- Створює високоміцне та довговічне покриття
- Висока адгезія до основ
- Не містить небезпечних важких металів

<p><b>Призначення</b></p>	<p>Призначається для надійного антикорозійного захисту металевих поверхонь, що експлуатуються всередині та зовні приміщень, без попередньої обробки перетворювачами іржі та антикорозійними ґрунтовками. Може застосовуватися для декоративно-захисного фарбування оцинкованих поверхонь та поверхонь кольорових металів (з використанням спец ґрунтів) та деревини.</p>
<p><b>Властивості</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Наноситься безпосередньо на іржу.</li> <li>• Експрес-висихання – 6 годин</li> <li>• Висока адгезія до металевих основ</li> <li>• Економічна витрата</li> <li>• Поєднує в собі перетворювач іржі, ґрунт та емаль</li> <li>• Зручне нанесення та розподілення по поверхні</li> <li>• Гарна водостійкість</li> <li>• Підвищена стійкість до перепадів температур та УФ-променів</li> <li>• Високоглянцева стабільна покриття</li> <li>• Ефективний захист від корозії – 5-7 років</li> <li>• Підвищена зносостійкість та стійкість до індустриальних масел</li> <li>• Стійкий стабільний колір</li> <li>• Висока стійкість до вигорання та пожовтіння</li> <li>• 11 яскравих стійких кольорів</li> </ul>

<p><b>Підготовка поверхні та фарбування</b></p>	<p>Перед застосуванням емаль ретельно перемішати, при необхідності розбавити Розчинниками ПК універсальний ТМ Корабельна, деароматизованим розчинником ТМ Colorina на 5-10% від ваги емалі.</p> <p>Старі лакофарбові покриття, що відшаровуються, перед нанесенням емалі необхідно видалити; покриття, що міцно тримаються, ретельно зашліфувати до матовості.</p> <p><b>Металеві поверхні</b>, що уражені корозією, очистити від іржі (допустима товщина іржі – не більше 30мкм), у разі потреби обробити Перетворювачем іржі RUST PROF ТМ Корабельна, Грунтом антикорозійним ПФ-010М ТМ Корабельна, Грунтом антикорозійним RAPID ТМ Colorina або грунтом акриловим антикорозійним Acryl-Zink ТМ Colorina</p> <p><b>Оцинковані поверхні, кольорові метали</b> – знежирити, очистити від пилу, обробити грунтом акриловим антикорозійним Acryl-Zink ТМ Colorina</p> <p><b>Дерев'яні поверхні</b> – обробити Грунтом деревозахисним BASE ТМ Корабельна</p> <p>Робоча поверхня має бути чистою, сухою, міцною, знежиреною. Емаль наносити пензлем, валиком велюровим з висотою ворса 4мм або фарборозпилювачем на суху поверхню, попередньо очищену від пилу, іржі, окалини, жирових та інших забруднень, при температурі + 10°C до + 25°C і відносній вологості не більше 65%, в 1-2 шари. Наступний шар наносити після повного висихання першого.</p> <p><b>При нанесенні необхідно використовувати матеріал однієї партії на єдину поверхню. У разі наявності матеріалу різних партій виготовлення потрібно змішати їх у необхідній кількості в одній ємності (на всю площу фарбування)</b></p>
<p><b>Експлуатація пофарбованої поверхні</b></p>	<p>Остаточну міцність покриття набуває через 2 доби після нанесення мінімум 2 шарів. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою м'яких кухонних губок та серветок та теплої води з додаванням мийних засобів нейтральної та середньої лужності.</p>
<p><b>Технічні характеристики</b></p>	
<p><b>Склад</b></p>	<p>Алкідна смола в уайт-спіриті, антикорозійні пігменти, функціональні домішки.</p>
<p><b>Стандарти якості</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Виготовлена за ТУ У 24.3-30012591-004-2002</li> <li>• Вміст ЛОС згідно наказу МЕРТ №1394 від 02.10.2018, А/9 (SB):&lt;500 g/l. Фактичний вміст ЛОС ≤400 g/l</li> </ul>
<p><b>Колір</b></p>	<p>Біла, світло-сіра, графіт, зелена, синя, жовта, червона, вишнева, червоно-коричнева, шоколадна, чорна.</p>

<b>Тонування</b>	<p>Ручний спосіб: універсальні тонувальні барвники COLOR PASTE ТМ КОРАБЕЛЬНА.</p> <p>Для тонування продукції рекомендовано використовувати фарбу однієї партії. Після тонування, у випадку колерування різних партій продукції, весь об'єм фарби необхідно перемішати між собою для того, щоб уникнути відмінності у відтінку.</p> <p>У разі замовлення фарби об'ємом 700кг та вище можливе заводське тонування.</p>
<b>Фасовка</b>	<p>0.9кг; 2.8кг; 45кг</p> <p><b>Графіт</b> - 0.7кг; 2.2кг; 40кг</p>
<b>Блиск</b>	Глянцевий
<b>Густина (щільність)</b>	1,2 кг/л
<b>Витрати</b>	7-14 м <sup>2</sup> /кг (70-140г/м <sup>2</sup> ), в залежності від шорсткості основи та способу нанесення
<b>Розбавлення</b>	<p>Розчинник ПК універсальний ТМ Корабельна, деароматизований розчинник ТМ Colorina, аналоги сольвенту та уайт-спіриту ТМ Fazenda. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 5-10% від об'єму (маси) емалі.</p> <p>Надмірне розбавлення погіршує покривельну здатність фарби.</p>
<b>Час висихання одного шару</b>	6 годин, при температурі +23°C та відносній вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується
<b>Гарантійний термін зберігання</b>	18 місяців від дати виготовлення
<b>Умови зберігання</b>	<p>Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу.</p> <p>Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Берегти від замерзання!</p>
<b>Утилізація</b>	<p>Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище.</p> <p>Невикористану фарбу утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством</p>

*Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.*

*Зазначемо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.*

*Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. **У разі обробки основ,***



*які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.*

*Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.*

13.11.2023