

Грунтовка швидковисихаюча професійна «PROTECTIONPROF» ТМ Корабельна



- ✓ Захист покриття - 10 років
- ✓ Швидко сохне - 30 хв
- ✓ Посилює антикорозійні властивості фарби
- ✓ Блокує появу іржі
- ✓ Твердість та стійкість до ударів
- ✓ Має відмінну покривну здатність і вирівнює поверхню



Scan ME!

ФАСУВАННЯ

0,9кг; 2,8кг; 50кг

Сфера застосування	Призначається для первинної обробки чорних металів (залізо, сталь, чавун) із залишками іржі та окалини, що міцно тримаються, а також дерев'яних і мінеральних поверхонь, перед нанесенням різноманітних фінішних систем (алкідних, алкід-уретанових, нітро, акрилових тощо) та фарб, всередині і зовні приміщення. Може застосовуватися самостійно в якості тимчасового антикорозійного захисту. Рекомендується для підготовки до фінішного фарбування металевих дверей, воріт, гаражів, огорож, решіток, кованих виробів, радіаторів опалення, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, залізничного транспорту, трубопроводів тощо.
Властивості та переваги	• Швидко висихає: «на відлип»-30 хв • Добре шліфується • Відрізняється високою твердістю • Наноситься безпосередньо на іржу за умови, якщо шар іржі не більше 30 мкм • Висока адгезія до основ • Блокування появи ділянок корозії • Непроникна для води, солей і мінеральних мастил • Значна економія витрат фінішних покриттів

Підготовка поверхні та технологія нанесення	Перед фарбуванням ґрунтовку ретельно перемішати. При наявності поверхневої плівки, її необхідно видалити. Робоча поверхня має бути чистою, сухою, міцною, очищеною від окалини, іржі, знежиреною за допомогою Розчинника «ПК Універсальний» ТМ Корабельна, Розчинників «646» ТМ Корабельна, «647» ТМ Корабельна, ксилолу. Місця зварювання відшліфувати абразивними матеріалами. При необхідності розбавити на 5-10% від ваги ґрунтовки Розчинниками «Уайт-спірит Аналог» ТМ Fazenda, «Сольвент Аналог» ТМ Fazenda, «Уайт-спірит Аналог» ТМ Корабельна, «ПК Універсальний» ТМ Корабельна. Наносити пензлем, валиком велюровим з висотою ворсу 4 мм або фарборозпилювачем на суху поверхню, при температурі від +5°C до +25°C та відносної вологості не більше 65%, в 1-2 шари. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього. Через 1 годину після висихання можна покривати матеріалами на основі води, уайт-спіриту. Матеріали на основі більш активних розчинників, в тому числі нітроемалі можна наносити через 2 доби. При нанесенні необхідно використовувати матеріал однієї партії на єдину поверхню. У разі наявності матеріалу різних партій виготовлення потрібно змішати їх у необхідній кількості в одній ємності (на всю площу фарбування).
Технічні характеристики	
Склад	Гліфталева алкідна смола, інгібітор корозії, антикорозійні пігменти, наповнювач, розчинник, цільові добавки.
Фасовка	0.9кг; 2.8кг; 50кг.
Блиск	Матовий.
Густина (щільність)	1,45 кг/л
Витрати	70-110 г/м ² при одношаровому покритті, в залежності від кольору, способу нанесення та типу поверхні.
Розбавлення	Розчинники «Уайт-спірит Аналог» ТМ Fazenda, «Сольвент Аналог» ТМ Fazenda, «Уайт-спірит Аналог» ТМ Корабельна, «ПК Універсальний» ТМ Корабельна.
Час висихання одного шару	«На відлип» -30 хвилин; повне висихання - 1 година при температурі (23±2)°C і відносної вологості повітря 65%. При зниженні температури або підвищенні вологості час висихання збільшується.
Показники ЛОС, стандарт	- Виготовлена за ТУ У 24.3-30012591-004-2002 - Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/і (SB)): 500 g/l. Ця продукція містить max 400 g/l ЛОС
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.

Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, оберігаючи від вологи та прямих сонячних променів, подалі від харчових продуктів, у місцях, недоступних для дітей.
Утилізація	Не виливати в каналізацію, водойми або на відкритий ґрунт! Залишки ґрунтовки, яка висохла, і порожню тару утилізувати як звичайне будівельне сміття, дотримуючись норм законодавства.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі негайно промити їх чистою водою. При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрити приміщення. При проведенні робіт рекомендовано використовувати захисні рукавички. БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання. Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки. Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Полікологр»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12

www.polycolor.ua

10.06.2026