

## YACHT VARNISH

### Лак яхтовий поліуретановий ТМ BELLINI



- ✓ Створює міцне глянсове покриття, стійке до дії води
- ✓ Надійно захищає від УФ-випромінювання
- ✓ Підкреслює природну красу та структуру деревини
- ✓ Захищає від подряпин та ударів



Scan ME!

## ФАСУВАННЯ

0.75л; 2.5л; 40л

<b>Призначення</b>	Призначається для довготривалого декоративно-захисного оздоблення та зберігання текстури всіх видів дерев'яних поверхонь в складних погодних умовах (УФ випромінювання, опади, температурні коливання, висока вологість та інші чинники), всередині та зовні приміщень. Рекомендується для лакування надводних дерев'яних частин морських і річкових суден, садових меблів, вікон, тощо. Лак можна наносити на старі міцні алкідні або алкідно-уретанові покриття, попередньо зачищені до матовості.
<b>Властивості</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальний захист від води та вологи</li> <li>• Не боїться бруду та вимивання</li> <li>• Запобігає пересиханню і тріщинам деревини</li> <li>• Стійкий до мийних засобів і різких змін температур</li> <li>• Формула з натуральним воском для додаткового захисту</li> <li>• Не жовтіє з часом</li> <li>• Міцне та довговічне покриття</li> <li>• Надійний захист від грибка, плісняви та синяви</li> <li>• Відмінна адгезія з поверхнею</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не стікає та не утворює патьоків — зручно наносити</li> <li>• Підкреслює природну красу текстури дерева</li> <li>• Легке нанесення будь-яким способом</li> <li>• Прозоре покриття, що зберігає натуральний вигляд деревини</li> </ul>
<b>Підготовка поверхні та фарбування</b>	<p>Поверхня має бути чистою, сухою та міцною. Відшаровування, забруднення, висоли, старі і жирові покриття ретельно видалити. Старі лакофарбові покриття, що не міцно тримаються, ретельно видалити; ті, що мають гарну адгезію до основ – для створення шорсткості необхідно відциклювати. Всі дефекти, царапини, сколи на масиві деревини необхідно зашпаклювати за допомогою Шпаклівки Good Master ТМ Fazenda; при необхідності - простір між елементами дощатих підлог ущільнити Герметиком Multi Acryl ТМ Корабельна. Нові поверхні та уражені грибок місця перед фарбуванням необхідно очистити та обробити ґрунтовкою деревозахисною BASE ТМ Корабельна, ґрунтовкою деревозахисною VEJCA ТМ Colorina або Антисептиком для дерев'яних поверхонь ТМ Корабельна. Вологість деревини не повинна перевищувати 4%. Лак ретельно перемішати до утворення однорідної маси, наносити пензлем, валиком з висотою ворсу до 4мм (рекомендовано), шпателем або розпилювачем в 1-3 шари, час повного висихання кожного шару – 4 години. Періодично перемішувати лак в процесі нанесення. Для отримання найкращого декоративного ефекту рекомендовано проводити міжшарове шліфування покриття за допомогою абразивного мілкозернистого паперу P240-P320. Фарбувальні роботи проводити за температури навколишнього середовища та основи від +10°C до +30°C, та відносній вологості середовища 65%. При нанесенні лаку необхідно використовувати матеріал з однієї партії на всю поверхню. У випадку наявності лаку різних партій виготовлення потрібно змішати їх разом у необхідній кількості (на всю площу лакування). Після завершення роботи інструменти ретельно промити водою. Роботи проводити із застосуванням індивідуальних захисних засобів.</p>
<b>Експлуатація пофарбованої поверхні</b>	<p>Експлуатувати поверхню можна через 24 години в легкому режимі, а повну механічну міцність покриття набуває через 12-15 днів. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою зволжених м'яких кухонних губок та серветок.</p>
<b>Технічні характеристики</b>	
<b>Склад</b>	Алкідно-уретанова смола, органічний розчинник, функціональні добавки.
<b>Стандарти якості</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Виготовлена за ТУ У 20.3-30012591-014:2015</li> <li>• Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/е (SB): 500 g/l. Ця продукція містить max 450 g/l ЛОС</li> </ul>
<b>Колір</b>	Безкольоровий прозорий.
<b>Фасовка</b>	0.75л; 2.5л; 40л

<b>Блиск</b>	Глянцевий.
<b>Густина (щільність)</b>	0.93 кг/л
<b>Витрати</b>	60-100 мл/м; 10-17 м <sup>2</sup> /л на один шар, в залежності від способу нанесення та типу поверхні.
<b>Розбавлення</b>	Уайт-спірит аналог ТМ Fazenda, Сольвент аналог ТМ Fazenda, Розчинник ПК універсальний ТМ Корабельна.
<b>Час висихання одного шару</b>	На відлип – 12 годин; шліфування та нанесення наступного шару – 24 години, піддавати покриття максимальному навантаженню можна не раніше 3 діб, за температури (23 ± 2)°С та відносної вологості повітря 65%. При зниженні температури або підвищенні вологості час висихання збільшується.
<b>Гарантійний термін зберігання</b>	24 місяці від дати виготовлення.
<b>Умови зберігання та транспортування</b>	Лак зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°С і не вище +35°С, в недоступному для дітей місці. Берегти від замерзання!
<b>Заходи безпеки</b>	При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Роботи проводити із застосуванням індивідуальних захисних засобів. Після закінчення робіт провітрити приміщення.
<b>Утилізація</b>	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайний відхід. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.

*Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання. Зазначемо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.*

*Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.*

*Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.*

Вироблено ТОВ «Поліколог»,  
Україна, 51909, м. Кам'янське,  
вул. Східна, 2-А,  
тел.: +38 (067) 623-12-12  
[www.policolor.ua](http://www.policolor.ua)

29.01.2026