

**ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ПІВДЕНТЕСТ»
Місцезнаходження: 49064, м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 50,
тел. (067) 568-4330 (лабораторія)**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник випробувальної лабораторії
ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

Олександр ПІКУШ



« 30 » жовтня 2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ

« 30 » жовтня 2025 р.

№ 1030032/25

Випробувальна лабораторія ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» провела випробування з метою сертифікації продукції:

Мастика герметизуюча бітумно-еластомірна МГБЕ-III-75 – 1 шт.

код ДКПП 23.99.13

(назва продукції, що випробовується, код ДКПП, код ТН ВЕД)

Заявник випробувань: ТОВ «ЄДІСОН ГРУП»,

Україна, м. Дніпро, вул. Калинова 64, код ЄДРПОУ 43525504

(назва та адреса)

Випробування проводились на підставі: рішення органу з оцінки відповідності

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» № 0.1016/02-25.01 від 16.10.2025 р.

Виробник: ТОВ «ЄДІСОН ГРУП»,

Україна, м. Дніпро, вул. Журналістів 9

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРАЗКІВ ПРОДУКЦІЇ

1.1. План та методи відбирання зразка (ів): рішення органу з оцінки відповідності
ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» № 0.1016/02-25.01 від 16.10.2025 р.

(позначення та назва НД, іншого документу, в якому встановлені вимоги та правила відбору, або посилання на рішення органу з сертифікації продукції)

1.2. Акти відбору зразка (ів) від 16.10.2025 р. складені представником
(дата)

Олександр СТЕПАНЬКО

(організація, посада, фамілія, та ініціали особи, що виконала відбір)

1.3. Зразок (ки) одержаний (і), перевірений (і) на придатність, ідентифікований (і) та зареєстрований (і) випробувальною лабораторією ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»:

22.10.2025 р., реєстраційний номер: № МГБЕ-Ш-75

(дата одержання та реєстраційний номер зразка)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПРОБУВАНЬ

2.1. Випробування проводились у період: з 22.10 по 30.10.2025 р.

2.2. Випробування зразка (ів) проводились на відповідність вимогам до продукції:

ДСТУ Б В.2.7-136:2016 «Матеріали для герметизації швів і тріщин в покриттях дорожнього одягу автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги», пункти 5.4, 5.5 Таблиця 1 (рядки 1, 4, 8), 7.1.

(вимоги нормативного документа)

2.3. Процедури випробовування, у тому числі, засоби, умови та операції проведення вимірювання, оцінювання точності (правильність та прецизійність) методів та результатів вимірювання, встановлені нормативними документами на методики випробовування та вимірювання.

2.4. Показники, методи та місце, де проводились випробування: приміщення

ВЛ ТОВ «ВСЦ«ПІВДЕНТЕСТ»

(випробувальне приміщення, майданчик, ділянка та інше)

3. ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИПРОБУВАНЬ

3.1. Загальні умови випробувань відповідно до вимог методик випробувань.

Приміщення, майданчик, ділянка та інше	Температура, °C	Відносна вологість %	Атмосферний тиск, кПа	Інші параметри згідно методик випробувань (вимірювань)
	Згідно НД / Фактичне значення	Згідно НД / Фактичне значення	Згідно НД / Фактичне значення	Згідно НД / Фактичне значення
Приміщення ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»	—	—	—	—
	21,0 – 21,5	42,5 – 46,5	101,3 – 101,6	—

4. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (ЗВТ) ТА ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ (ВО)

Найменування, тип	Метрологічні характеристики	Зав. № або Інв. №
1	2	3
Термогігрометр EVM-183	Вол.: 1,0% - 99,9 %, Пох.: ± 2,5% для 30-60%, Темп.: -45,0 °C...+60,0 °C, Пох.: ±0,8°C	090202396
Барометр-анероїд БАММ-1	(80...106) кПа, кл. 1,5	1037
Штангенциркуль ШЦЦ-III-500-0,01	0-500 мм, ±0,05мм	615
Шкаф змінних температур Т25/1.2	(- 30 ...+130) °C, ± 3°	42417180

Забороняється повне або часткове передруковування протоколу без дозволу ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

Протокол поширюється тільки на випробовуваний зразок!

Найменування, тип	Метрологічні характеристики	Зав. № або Інв. №
1	2	3
Ваги ТВЕ-6-0,1-0,1-а-2	5...6000г; ц.п.дійсна 0,1г; ц.повірочної поділки 1г; кл.ІІ (згідно з ДСТУ EN 45501), U= 0,1 г, СКВ = 0,05г	51734
Шафа сушильна типу СНОЛ 24/350 И 4А	Температура до 770 °С погр. рег. ±1°С	92

5. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Найменування показника (характеристики) продукції	Номер пункту НД	Нормоване значення	Фактичне Значення	Нормативні документи на методики випробувань
1	2	3	4	5
ДСТУ Б В.2.7-136:2016				
<i>Загальні технічні вимоги</i>	5			
Герметизуючі матеріали за зовнішнім виглядом повинні бути однорідними.	5.4			
Фізико-технічні показники герметизуючих матеріалів наведені у таблиці 1.	5.5			
Температура розм'якшення, °С, не менше	Табл 1 1	95	97,0	ДСТУ Б В.2.7-84 п.3.15
Гнучкість, °С, не вище	Табл 1 4	мінус 30	мінус 30	ДСТУ Б В.2.7-84 п.3.12
Водопоглинання, %, не більше	Табл 1 8	0,5	0,2	ДСТУ Б В.2.7-84 п.3.9
<i>Маркування та пакування</i>	7			
<i>Маркування</i>	7.1			
На кожне тарне місце повинна бути наклеєна або прикріплена етикетка згідно з ГОСТ 26663, на якій вказують: - найменування підприємства-виробника і (або) його товарний знак; - найменування герметизуючого матеріалу і його умовну позначку; - номер партії і дату виготовлення; - масу нетто, кг; - коротку інструкцію із застосування	7.1.1	—	Вимоги виконуються	ДСТУ Б В.2.7-136
Перелік вказівок на етикетці може бути доповнений або змінений відповідно до вимог нормативних або технічних документів на конкретні герметизуючі матеріали.	7.1.2	—	Вимоги виконуються	ДСТУ Б В.2.7-136
Транспортне маркування виконують згідно з ГОСТ 14192, а маркування, що характеризує транспортну небезпечність вантажу, виконують згідно з ДСТУ 4500-3, ДСТУ 4500-5.	7.1.3	—	Вимоги виконуються	ДСТУ Б В.2.7-136

6. Опис, стан та ідентифікація виробу, що пройшов випробування: _____
7. Відхили, доповнення, винятки щодо заяви про відповідність: _____
8. Тлумачення та інтерпретації: _____

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА МАРКУВАННЯ ЗРАЗКІВ



Виконавці:

інженер з налагодження та випробувань

Відповідальний за перевіряння результатів та формування протоколу:

заступник начальника лабораторії

 Олександр КУРНОСОВ
 Ксенія ЯКОВЛЄВА