

ACRYL SPRAY ЕМАЛЬ-СПРЕЙ АКРИЛОВА УНІВЕРСАЛЬНА ТМ КОРАБЕЛЬНА



Scan Me!

- **Ідеально підходить для дерева, металів, пластику, автомобільної та мотоциклетної техніки, обладнання та інших поверхонь**
- **не руйнує озоновий шар**
- **не містить свинцю**

Призначення	для фарбування деревини, металів, пластику, скла, гіпсокартону, профнастилу, автомобілів та мотоциклів, обладнання, бетонних поверхонь зовні та всередині приміщень.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • швидко висихає, • утворює гладке рівномірне покриття; • високий захист від корозії; • стійка до вицвітання та пожовтіння, • атмосферостійка; • висока покривна здатність без розтікання або надмірної товщини, • не руйнує озоновий шар; • не містить свинцю та ХФУ; • термостійкість фінішного покриття від -40°C до +170°C.
Підготовка поверхні та фарбування	Старі лакофарбові покриття, що відшаровуються, перед нанесенням емалі необхідно видалити; покриття, що міцно тримаються, ретельно зашліфувати до матовості. Поверхня має бути очищена від жиру, бруду, вологи та іржі. За необхідності попередньо обробити ґрунтовкою PRIMER SPRAY ТМ КОРАБЕЛЬНА. Температура застосування від +10°C до +25°C. Балон енергійно струсити протягом 2-3 хв. При нанесенні тримати балон на відстані 25-30 см від об'єкта, що фарбується, та рухати з боку в бік для утворення рівномірного покриття. Краще нанести кілька тонких шарів з інтервалом 10 хвилин. Під час роботи періодично струшувати балон. Щоб уможливити подальше використання залишків емалі, перевернути балон донизу розпилювачем, натиснути та тримати до знебарвлення струменю.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	

Склад	акрилові смоли, суміш органічних розчинників, пігменти, суміш вуглеводневих газів
Колір	RAL 1001 бежевий Beige RAL 1015 світла слонова кістка Light Ivory RAL 1023 яскраво-жовтий Traffic Yellow RAL 1028 динно-жовтий Melon Yellow RAL 2004 помаранчевий Pure Orange RAL 3001 сигнальний червоний Signal Red RAL 3005 темно-вишневий Wine Red RAL 3009 оксид червоний Oxide Red RAL 3011 вишневий Brown Red RAL 3015 світло-рожевий Light Pink RAL 3020 транспортний червоний Traffic Red RAL 4005 синьо-бузковий Blue Lilac RAL 5002 ультрамариново-синій Ultramarine Blue RAL 5005 сигнальний синій Signal Blue RAL 5003 сапфірово-синій Sapphire blue RAL 5012 блакитний Light Blue RAL 5015 небесно-синій Sky Blue RAL 5022 нічний синій Night Blue RAL 6001 смарагдово-зелений Emerald Green RAL 6002 листяно-зелений Leaf Green RAL 6003 хакі матовий RAL 6005 зелений мох Moss Green RAL 6018 жовто-зелений Yellow Green RAL 6021 блідо-зелений Pale Green RAL 6029 м'ятно зелений Mint green RAL 7001 сріблясто-сірий Silver Grey RAL 7015 сланцево-сірий Slate Grey RAL 7024 графітово-сірий матовий RAL 7046 телегрей 2/сірий Telegrey 2 RAL 8008 оливково-коричневий Olive Brown RAL 8011 горіхово-коричневий Nut Brown RAL 8017 шоколадно-коричневий Chocolate Brown RAL 9001 кремово-білий Cream RAL 9003 білий глясовий Signal White Glossy RAL 9003 білий матовий Signal White Matt RAL 9005 чорний глясовий Jet Black Glossy RAL 9005 чорний матовий Jet Black Matt
Фасування	12 балонів по 400 мл
Блиск	Глянсовий та матовий
Густина (щільність)	0,95 кг/л
Витрати	1,8-2,3 м ²
Час висихання одного шару	на відлип – 6-8 хв, повне висихання - 1 година, за температури +23°C та відносної вологості повітря 50%
Гарантійний термін зберігання	36 місяців від дати виготовлення

Умови зберігання	зберігати і транспортувати у вертикальному положенні, в сухому та прохолодному, недоступному для дітей місці при температурі від +5°C до +30°C, подалі від джерел тепла та прямих сонячних променів.
Вимоги безпеки	легкозаймиста, не розпилювати на поверхню з відкритим вогнем або будь-які розжарені предмети. Не проколувати та не спалювати навіть після використання. При нанесенні використовувати засоби індивідуального захисту
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством
Стандарт якості	Вміст ЛОС – 450 г/л

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Зовнішній вигляд	кольорова рідина в аерозольному баллоні
Питома вага	0,95 ± 0,08
NVM, %	(23.00 ± 5.00)
В'язкість на чашці Zahn Cup -1 при +28°C	33.00 ± 2 с
В'язкість на чашці Ford Cup -4 при +28°C	12.00 ± 1 с
Внутрішній тиск (МПа) при +28°C	0.40 ± 0.10
Температура спалаху	7,00 ± 3 °С
Час висихання (поверхневий)	6-8 хвилин
Час висихання (повний)	1 година
Вміст ЛОС	450 г/л
Декоративний вигляд покриття	Гладке покриття
Блиск, кут 60 (DIN 67530)	0-5 одиниць
Робоча температура/Термостійкість	-40°C - +170°C
Температура зберігання	0°C - +35°C
Температура застосування	+10°C - +25°C

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу

**технічної
підтримки.**

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.



**ANCHOR ALLIED
FACTORY L.L.C.**

ANCHOR ALLIED FACTORY L.L.C.

P.O.BOX : 21152, SHARJAH (U.A.E)

Email: info@anchorallied.com

An ISO 9001:2015 Certified Company

Made in U.A.E.

Вироблено ANCHOR ALLIED FACTORY L.L.C.

На замовлення: ТОВ «Полікологр»,

Україна, 51909, м. Кам'янське,

вул. Східна, 2-А,

тел.: +38 (067) 623-12-12

www.policolor.ua

20.12.2024