

Грунтовка антикорозійна ГФ-021 ТМ FAZENDA



- ✓ Для металу та дерева
- ✓ Зносостійке покриття
- ✓ Швидке висихання
- ✓ Зменшує витрати емалі



Scan ME!

ФАСУВАННЯ

0.9кг; 2.8кг; 50кг

Призначення	Призначається для довготривалого проміжного захисту металевих поверхонь від атмосферної корозії та утворення міцного адгезійного шару. Може використовуватися для грунтування дерев'яних поверхонь. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.
Підготовка поверхні та фарбування	Перед фарбуванням грунтовку ретельно перемішати. За наявності поверхневої плівки, її необхідно видалити. Робоча поверхня має бути чистою, сухою, міцною, очищеною від окалини, іржі, знежиреною за допомогою Розчинника «ПК УНІВЕРСАЛЬНИЙ» ТМ КОРАБЕЛЬНА, Розчинників 646 або 647 ТМ КОРАБЕЛЬНА, ксилолу. Місця зварювання відшліфувати абразивними матеріалами. За необхідності розбавити на 5-10% від ваги грунтовки розчинниками Уайт-спірит Аналог ТМ FAZENDA, Сольвент ТМ FAZENDA, Уайт-спірит АНАЛОГ ТМ КОРАБЕЛЬНА, ПК Універсальний ТМ КОРАБЕЛЬНА. Наносити пензлем, валиком велюровим з висотою ворсу 4 мм

	<p>або фарборозпилювачем на суху поверхню, за температури від +5°C до +25°C та відносної вологості не більше 65%, в 1-2 шари. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього.</p> <p>При нанесенні необхідно використовувати матеріал однієї партії на єдину поверхню. У разі наявності матеріалу різних партій виготовлення потрібно змішати їх у необхідній кількості в одній ємності (на всю площу фарбування).</p>
Технічні характеристики	
Склад	Алкідна смола, пігменти, наповнювач, розчинник, цільові добавки.
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> • Виготовлена за ТУ У 24.3-30012591-012:2010 • Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/і (SB)): 500 g/l. Ця продукція містить max 400 g/l ЛОС
Колір	Сірий, червоно-коричневий.
Фасовка	0.9кг; 2.8кг; 50кг
Блиск	Матовий.
Густина (щільність)	1,3 кг/л
Витрати	100-150 г/м ² , в залежності від шорсткості основи та способу нанесення.
Розбавлення	Розчинники Уайт-спірит Аналог ТМ FAZENDA, Сольвент ТМ FAZENDA, Уайт-спірит АНАЛОГ ТМ КОРАБЕЛЬНА, ПК Універсальний ТМ КОРАБЕЛЬНА. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 5-10% від об'єму (маси) емалі. Надмірне розбавлення погіршує покривельну здатність ґрунту.
Час висихання одного шару	«На відлип»-2 години; повне висихання-6 годин, за температури (23 ± 2)°C та відносної вологості повітря 65%. При зниженні температури або підвищенні вологості час висихання збільшується.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Берегти від замерзання!
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану ґрунтовку утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
<p><i>Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання. Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити</i></p>	

всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Полікологор»,

Україна, 51909, м. Кам'янське,

вул. Східна, 2-А,

тел.: +38 (067) 623-12-12

www.policolor.ua

04.02.2026