

PRIMER -ENAMEL Ґрунт-емаль 3в1 ТМ BELLINI



- ✓ 3в1 – перетворювач іржі, ґрунтовка, захисне покриття
- ✓ Напівглянцевий вишуканий блиск
- ✓ Стійка до складних погодних умов



Scan ME!

ФАСУВАННЯ

0.9кг; 2.8кг; 50кг

Призначення	Для захисно-декоративного фарбування металевих виробів, що експлуатуються всередині та зовні приміщень. Забезпечує базовий антикорозійний захист підготовлених металевих поверхонь без застосування перетворювачів іржі. Може використовуватися для фарбування оцинкованих поверхонь за умови обов'язкового попереднього нанесення спеціальної ґрунтовки для цинку та металу, а також для декоративно-захисного фарбування деревини.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • Багатофункціональна: перетворювач іржі, антикорозійна ґрунтовка та захисна емаль • Не вимагає попереднього ґрунтування поверхні • Нанесення прямо на іржу • Створює високоміцне та довговічне фінішне покриття • Володіє високою адгезією до основ

Підготовка поверхні та фарбування	<p>Перед проведенням фарбувальних робіт поверхню необхідно ретельно підготувати: з поверхні видалити нетривкі старі лакофарбові покриття, а також пухку іржу, що відшаровується. Поверхня має бути сухою, очищеною від жирних плям та пилу.</p> <p>Металеві поверхні, що уражені корозією, очистити від іржі (допустима товщина іржі – не більше 30мкм), у разі потреби обробити Перетворювачем іржі RUST PROF ТМ Корабельна, Ґрунтом антикорозійним ГФ-021 ТМ BTLLINI, Ґрунтом антикорозійним RAPID ТМ Colorina або ґрунтом акриловим антикорозійним Acryl-Zink ТМ Colorina.</p> <p>Оцинковані поверхні попередньо знежирити та обробити Ґрунтовкою антикорозійною для цинку та металу ACRYL-ZINK ТМ COLORINA.</p> <p>Дерев'яні поверхні – обробити Ґрунтом деревозахисним BASE ТМ Корабельна.</p> <p>Перед застосуванням ґрунт-емаль ретельно перемішати. За наявності поверхневої плівки, її необхідно видалити. За необхідності розбавити на 5-10% від ваги емалі розчинниками: Уайт-спірит аналог ТМ Корабельна, ПК універсальний ТМ Корабельна. Емаль наносити пензлем з натуральним ворсом, валиком з велюровим висотою ворсу 4 mm(мм) або фарборозпилювачем за температури + 10°C до + 25°C та відносної вологості не більше 65%, в 1-2 шари. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього.</p> <p>При нанесенні необхідно використовувати матеріал однієї партії на єдину поверхню. У разі наявності матеріалу різних партій виготовлення потрібно змішати їх у необхідній кількості в одній ємності (на всю площу фарбування).</p>
Експлуатація пофарбованої поверхні	<p>Остаточну міцність покриття набуває через 2 доби після нанесення мінімум 2 шарів. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою м'яких кухонних губок та серветок та теплої води з додаванням мийних засобів нейтральної та середньої лужності.</p>
Технічні характеристики	
Склад	<p>Алкідна смола, пігменти, наповнювач, розчинник, цільові добавки.</p>
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> • Виготовлена за ТУ У 24.3-30012591-004-2002 • Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/і (SB)): 500 g/l. Ця продукція містить max 400 g/l ЛОС
Колір	<p>Білий, зелений, графіт, світло-сірий, сірий, чорний, шоколадний.</p>
Фасовка	<p>0.9кг; 2.8кг; 50кг</p>
Блиск	<p>Напівматовий.</p>
Густина (щільність)	<p>1,3 кг/л</p>
Витрати	<p>6-10 м²/кг, при одношаровому покритті, в залежності від кольору емалі, способу нанесення та типу поверхні.</p>

Розбавлення	Уайт-спірит аналог ТМ Корабельна, Розчинник ПК універсальний ТМ Корабельна. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 5-10% від об'єму (маси) емалі. Надмірне розбавлення погіршує покривельну здатність фарби.
Час висихання одного шару	На відлип - 6 годин; шліфування та нанесення наступного шару - 24 години, за температури (23±2)°С та відносної вологості повітря 65%. При зниженні температури або підвищенні вологості час висихання збільшується.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Ґрунт-емаль зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, оберігаючи від вологи та прямих сонячних променів, подалі від харчових продуктів, у місцях, недоступних для дітей.
Заходи безпеки	При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Роботи проводити із застосуванням індивідуальних захисних засобів. Після закінчення робіт провітрити приміщення.
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану емаль утилізувати як звичайний відхід. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.

*Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання. Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. **У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.** Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.*

Вироблено ТОВ «Поліколог»,

Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

13.03.2026