

FARBA GUMOWA

Фарба гумова для дахів, цоколю, фасадів ТМ COLORINA



- Вискоеластична
- Атмосферостійка
- Міцна та стійка до розтріскування
- Ідеальна адгезія
- Швидке висихання

Сфера застосування



Проскануй мене!

Призначена для захисного та декоративного фарбування покрівельних матеріалів (шифер, метал, черепиця, оцинкований метал), мінеральних основ (бетон, цегла, штукатурка тощо), а також дерев'яних поверхонь всередині та зовні приміщень. Для цивільного, промислового та житлового будівництва, а також для споруд медичного значення, споруд вищих, середньо-загальних та дошкільних закладів, споруд харчової промисловості

Споживчі властивості

- Вискоеластичне покриття — не тріскається при деформації основи
- Паропроникна — дозволяє основі «дихати», попереджаючи утворення конденсату
- Стійкість до УФ-випромінювання — зберігає колір і структуру покриття
- Атмосферостійка — захист від дощу, снігу, вітру
- Водостійка — формує захисну плівку, не змивається дощем
- Стійкість до розтріскування — довготривала експлуатація без дефектів
- Висока покривна здатність — економічне нанесення
- Ідеальне розтікання — без патьоків і напливів
- Міцна адгезія — шифер, бетон, цегла, дерево, метал

	• Колерується вручну або машинно — у системах RAL, NCS, MONICOLOR + 15 готових кольорів (RAL) • Можливість використання для внутрішніх і зовнішніх робіт • Сумісна з антикорозійними ґрунтовками для металу • Не виділяє шкідливих випарів — безпечна для людей • Фасування: 1,2 / 3,6 / 6 / 12 кг — зручно для будь-якого обсягу робіт
Підготовка поверхні та фарбування	Поверхня, що фарбується, повинна бути чистою та сухою, ретельно очищеною від відшарувань, пилу, бруду, іржі, окалини, масляних, жирових та інших забруднень. Поверхні, раніше пофарбовані алкідними емалями, зачистити до матовості. Сильнопоглинаючі мінеральні поверхні обробити Ґрунтовкою акриловою глибокого проникнення ТМ Colorina. Металеві поверхні необхідно обробити Ґрунтовкою антикорозійною ТМ КОРАБЕЛЬНА, Ґрунтовкою антикорозійною PRIMER RAPID ТМ COLORINA або Ґрунтовкою антикорозійною для металу та цинку PRIMER ACRYL-ZINK ТМ COLORINA. Поверхню, уражену мохом, грибком, цвілью рекомендується попередньо зачистити та обробити Антисептиком для мінеральних поверхонь ТМ Корабельна. Перед застосуванням фарбу необхідно ретельно перемішати, при необхідності розбавити водою, але не більше 5% від ваги фарби. Надмірне розбавлення погіршує якість покриття! Фарбу наносити пензлем, валиком з висотою ворсу 6-8 мм або фарборозпилювачем в 2-3 шари з проміжною сушкою, після повного висихання попереднього шару. Фарбувати за температури навколишнього середовища та основи від +5°C до +30°C. Не наносити фарбу під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру, високої вологості повітря. Після завершення роботи інструменти ретельно промити водою. Фінішне двошарове покриття рекомендовано захищати від атмосферних опадів протягом 3 діб з моменту нанесення останнього шару. Здатність нести повне експлуатаційне навантаження - за 28-30 діб з моменту нанесення останнього шару. При нанесенні фарби необхідно використовувати матеріал з однієї партії на єдину поверхню. У випадку наявності фарби різних партій виготовлення потрібно змішати їх разом у необхідній кількості (для фарбування всієї площі робіт).
Експлуатація пофарбованої поверхні	Остаточну міцність та стійкість до миття покриття набуває через 28 діб після нанесення мінімум 2 шарів. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою м'яких кухонних губок та серветок та теплої води з додаванням мийних засобів нейтральної та середньої лужності.
Технічні характеристики	
Склад	Діоксид титану, водна дисперсія акрилових полімерів, мінеральні наповнювачі, пігменти, функціональні домішки, розчинник - вода.
Колір	Білий, Жовтий RAL 1021, червона RAL 3020, бежева RAL 1015, вишнева RAL 3005, червоно-коричнева RAL 3009, коричнева RAL 8017, синя RAL

	5005, яскраво-блакитна RAL 5015, зелена RAL 6005, хакі RAL 6003, світло-зелена RAL 6018, сіра RAL 7046, чорна RAL 9017, графіт 7024.
Тонування	<u>Машинний спосіб</u>: база А (біла), база транспарентна - Система INNOVATINT за каталогами NCS, RAL, MONICOLOR NOVA, SPIRIT 1750. <u>Ручний спосіб</u>: база А, універсальні тонувальні барвники COLOR PASTE ТМ Корабельна. Для тонування продукції рекомендовано використовувати фарбу одієї партії. Після тонування, у випадку колерування різних партій продукції, весь об'єм фарби необхідно перемішати між собою для того, щоб уникнути відмінності у відтінку. У разі замовлення фарби об'ємом 700л та вище можливе заводське тонування.
Фасовка	1,2 кг, 3,6 кг, 6 кг, 12 кг
Блиск	Матовий
Густина (щільність)	1,2 кг/л
Витрати	120-200г/м ² , в залежності від шорсткості основи та способу нанесення
Розбавлення	Вода. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 8-10% від об'єму (маси) фарби.
Час висихання одного шару	1-2години, при температурі +20°C та відносної вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується.
Гарантійний термін зберігання	36 місяці від дати виготовлення
Умови зберігання та транспортування	Фарбу зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. Берегти від замерзання!
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. A/d): 130g/l. Ця продукція містить тах 30g/l. Не містить у складі свинець та його сполуки. ТУ У 20.3-30012591-020:2017
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайні відходи. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством у місцях збору побутових відходів
Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.	

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,

Україна, 51909, м. Кам'янське,

вул. Східна, 2-А,

тел.: +38 (067) 623-12-12

www.polycolor.ua

05.08.2025