

PIETRA SOFT

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА З НІЖНИМ РЕЛЬЄФОМ ТА ЕФЕКТОМ «ШИФОНОВОЇ ВУАЛІ» ТМ COLORINA



Гармонія давніх вілл Тоскани, що поєднує сільський затишок та італійську елегантність. Поверхня немов покривається делікатною шифонною вуаллю, створюючи гру світла від матового спокою до глянцевого відблиску.

Споживчі властивості



PIETRA SOFT - формує елегантне покриття, що м'яко змінює візуальний ефект від стримано матового до делікатно глянцевого залежно від освітлення та техніки нанесення. Матеріал легкий і пластичний у роботі, має високу адгезію. Може наноситися безпосередньо на якісно підготовлену стартову шпаклівку, ефективно приховуючи дрібні дефекти поверхні.

Сфера застосування

Перламутрова фактурна декоративна штукатурка зі сферичними кристалами та мармуровим пилом. Призначена для створення оригінальних ефектів із виразною, але ніжною структурою. Застосовується для внутрішнього оздоблення стін, стель та акцентних зон на міцних мінеральних основах: штукатурках, шпаклівках, цеглі, бетоні, гіпсокартоні тощо. Рекомендується для високоякісного оформлення житлових, офісних та комерційних інтер'єрів.

Підготовка поверхні

Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, без пилу, крейди, вапняних нашарувань, жирних плям та інших забруднень. Нерівності та тріщини

	вирівняти та зашпаклювати шпатлівками ТМ COLORINA за призначенням. Для зміцнення основи, вирівнювання поглинальної здатності поверхню обробити ґрунтовкою акриловою глибокопроникною PRIMER. Після її висихання, для створення шорсткості та максимальної адгезії, нанести кварц-ґрунт QUARTZ-PRIMER (для виразної фактури) або для отримання більш делікатного малюнка пофарбувати фарбою DECO FARBA. Колір проміжного шару має відповідати кольору фінішного покриття. Після повного висихання проміжного шару можна наносити декоративну штукатурку PIETRA SOFT.
Спосіб нанесення	Перед використанням ретельно перемішати, за потреби розбавити водою (3–5% від маси матеріалу). Нанести перший шар «на здир» - тут допускається хаотичне нанесення без формування вираженого рельєфу та видимих стиків. Після висихання нанести другий шар у товщину зерна. На стадії часткового підсихання розгладити поверхню гладилкою для створення бажаного візуального ефекту. Також візерунок можна формувати технікою закручування або торцювання, створюючи дрібні «острівці». Кількість шарів та техніка роботи залежать від бажаного результату. За потреби нанести захисний шар фінішними продуктами ТМ COLORINA. Роботи виконувати за температури основи та навколишнього середовища від +10°C до +35°C. Детальна інструкція та відеоуроки — на сайті polycolor.ua та YouTube-каналі COLORINA art. <i>*При нанесенні PIETRA SOFT використовуйте матеріал з однієї партії на єдину поверхню. Різні партії виготовлення змішати разом у необхідній кількості (на всю площу фарбування).</i>
Експлуатація пофарбованої поверхні	Первинна експлуатація поверхні можлива через 7 днів. Остаточної міцності покриття набуває через 28 днів.
Технічні характеристики	
Склад	Мінеральні наповнювачі, мармуровий пил, водна акрилова дисперсія, перламутрові пігменти, реологічні добавки.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. А/1/WB): 200 g/l. Ця продукція містить не більше 13 g/l. Не містить у складі свинець та його сполуки.
Колір	Срібний.
Блиск	Перламутровий
Інструменти	Гладилка з нержавіючої сталі або пластику, шпатель, пензель зі штучним ворсом, пульверизатор. Інструмент очищується водою після закінчення робіт.
Розчинник	Питна вода.
Ефект	Перламутровий мерехтливий фактурний ефект

Тип матеріалу	Декоративна фактурна перламутрова штукатурка
Тонування	Здійснюється відповідно до палітри трендових кольорів PIETRA SOFT TM Colorina машинним способом або ручним способом із використанням універсальних пігментних паст. Тонований матеріал поверненню чи обміну не підлягає.
Фасування	5 кг, 10 кг.
Щільність	1,48 кг/л
pH	8
Сухий залишок	63,6 %
Витрати	200 - 250 г/м ² при одношаровому покритті залежно від техніки нанесення.
Допустиме розведення	3–5% до робочої в'язкості
Час висихання одного шару	12 годин, повне висихання — 24 години за температури +20°C та відносної вологості повітря 60%.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Зберігати й транспортувати в щільно закритій заводській тарі за температури від +5°C до +25°C. Берегти від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати пошкодження тари під час транспортування.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити їх чистою водою.
Утилізація	Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Не зливати залишки матеріалу у каналізацію, водойми або ґрунт.
ТУ	ТУ У 20.3-30012591-030:2026

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

18.08.2026

