COLORINA
ART COLLECTION

FRESCO VENEZIANO
ВЕНЕЦІАНСЬКА ШТУКАТУРКА З ЕФЕКТОМ МАРМУРУ
ТМ COLORINA



Велич венеційських палаццо. Дзеркальний блиск та складні переливи мармуру перетворюють поверхню на витвір мистецтва.

Споживчі властивості	**FRESCO VENEZIANO** - створює ефект багатошарової полірованої поверхні, що відтворює глибину натурального мармуру. Матеріал ідеально пасує до класичних інтер'єрів, надаючи стінам вишуканого аристократизму та бездоганного вигляду. Легко наноситься, поєднується з іншими декоративними покриттями, зберігає колір, не вигорає, добре миється та полірується. Після нанесення захисного воску DECO CERA VENEZIA покриття набуває водовідштовхувальних властивостей та підвищеної стійкості до забруднень.
Сфера застосування	Паропроникна декоративна акрилова штукатурка з ефектом венеціанського мармуру. Призначена для високоякісного декорування стін, стель, колон, арок, ніш та окремих архітектурних елементів інтер'єру. Застосовується для внутрішнього оздоблення міцних мінеральних основ: фінішних шпатлівок, гіпсових основ, гіпсокартону. Рекомендується для житлових та офісних приміщень, віталень, спалень, ванних кімнат, ресторанів, готелів та інших інтер'єрів.
Підготовка поверхні	Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, без пилу, крейди, вапняних нашарувань, жирових плям та інших забруднень. Нерівності та тріщини вирівняти та зашпаклювати шпатлівками ТМ COLORINA за призначенням. Для зміцнення основи, вирівнювання поглинальної здатності поверхню обробити ґрунтовкою акриловою глибокопроникною PRIMER. Після висихання ґрунтовки нанести в один шар DECO FARBA - фарбу ґрунтовочну

	інтер'єрну. Колір проміжного шару повинен відповідати або гармоніювати з кольором фінішного покриття. Після повного висихання фарби можна наносити декоративну штукатурку FRESCO VENEZIANO.
Спосіб нанесення	Перед використанням ретельно перемішати, за потреби розбавити водою (10% від маси матеріалу).Рівномірно нанести перший тонкий шар за допомогою гладилки або шпателя з нержавіючої сталі. Після повного висихання нанести другий шар, формуючи базову глибину майбутнього мармурового ефекту. У разі використання декількох відтінків матеріал розподіляти від темного кольору до світлого. Третій шар наносити дрібними хаотичними мазками під різними кутами, одночасно глянцуючи невеликі ділянки ребром шпателя. Після повного висихання відшліфувати поверхню. Для додаткового захисту та надання декоративного блиску нанести віск DECO CERA VENEZIA, та відполірувати. За комбінованої техніки венеціанську штукатурку за потреби розбавити водою та нанести валиком хаотичними рухами на підготовлену декоративну основу з ефектом бетону, травертину тощо. Фактуру формувати кельмою або валиком залежно від бажаного результату. Детальна інструкція та відеоуроки — на сайті polycolor.ua та YouTube-каналі COLORINA art. **При нанесенні FRESCO VENEZIANO використовуйте матеріал з однієї партії на єдину поверхню. Різні партії виготовлення змішати разом у необхідній кількості (на всю площу фарбування).*
Експлуатація пофарбованої поверхні	Первинна експлуатація поверхні можлива через 7 днів. Остаточної міцності покриття набуває через 28 днів.
Технічні характеристики	
Склад	Мінеральні наповнювачі, мармурова крихта, водна акрилова дисперсія, реологічні добавки.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. A/1/WB): 200 g/l. Ця продукція містить не більше 2,4 g/l. Не містить у складі свинець та його сполуки.
Колір	Білий.
Блиск	глянцевий — полірування до глянцю; матовий — полірування до матовості.
Фракція зерна	-
Інструменти	Гладилка, шпатель з нержавіючої сталі. Інструмент очищується водою після закінчення робіт.
Розчинник	Питна вода.
Ефект	Полірований мармур
Тип матеріалу	Декоративна тонкошарова штукатурка

COLORINA
ART COLLECTION

Тонування	Здійснюється відповідно до палітри трендових кольорів FRESCO VENEZIANO TM Colorina машинним або ручним способом із використанням універсальних пігментних паст. Тонований матеріал поверненню чи обміну не підлягає.
Фасування	1кг, 5 кг, 10 кг.
Щільність	1,4 кг/л
pH	8,3
Сухий залишок	67%
Витрати	100–200 г/м² при одношаровому покритті залежно від техніки нанесення.
Допустиме розведення	до 10% робочої в'язкості
Час висихання одного шару	12 годин, повне висихання — 24 години за температури +20°C та відносної вологості повітря 60%.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Зберігати й транспортувати в щільно закритій заводській тарі за температури від +5°C до +25°C. Берегти від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати пошкодження тари під час транспортування.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою.
Утилізація	Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Не зливати залишки матеріалу у каналізацію, водойми або ґрунт.
ТУ	ТУ У 20.3-30012591-030:2026

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.
Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.
Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.
Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну

користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколор»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

02.09.2026

