



Емаль алкідна ПФ-115 для яхт та кораблів ТМ КОРАБЕЛЬНА



- ✓ Захищає від атмосферних впливів і температурних коливань
- ✓ Стійка до води, мийних засобів та індустриальних олив
- ✓ Висока зносостійкість і міцність покриття
- ✓ Висока покривна здатність
- ✓ Стійкі кольори до УФ-випромінювання



Scan ME!

ФАСУВАННЯ

0.25кг; 0.9кг; 2.8кг; 50кг
0.2кг; 0.7кг; 2.2кг срібляста

Призначення	Призначається для фарбування металевих та дерев'яних поверхонь, залізничних вагонів, сільськогосподарської техніки, металевих конструкцій, причалів та інших поверхонь, що піддаються впливу високої вологості: надводних бортів, надбудов, конструкцій суден, яхт, катерів, доків. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.
Властивості	<ul style="list-style-type: none">• Захист від корозії та атмосферних впливів – до 7 років• Стійка до пожовтіння та вигорання• Високоглянцево довгострокове покриття• Легке та зручне розподілення по поверхні• 29 яскравих стійких кольорів



Підготовка поверхні та фарбування	<p>Перед застосуванням емаль ретельно перемішати, при необхідності розбавити Розчинниками: ПК універсальний ТМ Корабельна, Аналог сольвент, аналог Уайт-спірит ТМ FAZENDA, на 5-10% від ваги емалі. При наявності поверхневої плівки її необхідно видалити.</p> <p>Робоча поверхня має бути чистою, сухою, міцною, знежиреною. Емаль наносити пензлем з натуральним ворсом, валиком велюровим з висотою ворса 4мм або фарборозпилювачем на суху поверхню, попередньо очищену від пилу, іржі, окалини, жирових та інших забруднень, при температурі + 10°C до + 25°C і відносній вологості не більше 65%, в 1-2 шари. Наступний шар наносити після повного висихання першого.</p> <p>Старі лакофарбові покриття, що відшаровуються, перед нанесенням емалі необхідно видалити; покриття, що міцно тримаються, ретельно зашліфувати до матовості.</p> <p>Металеві поверхні, що уражені корозією, очистити від іржі (допустима товщина іржі – не більше 30 мкм), обробити Перетворювачем іржі RUST PROF ТМ Корабельна, далі - Грунтом антикорозійним ПФ-010М ТМ Корабельна, Грунтом антикорозійним RAPID ТМ Colorina або грунтом акриловим антикорозійним Acryl-Zink ТМ Colorina.</p> <p>Оцинковані поверхні, кольорові метали – знежирити, очистити від пилу, обробити грунтом акриловим антикорозійним Acryl-Zink ТМ Colorina.</p> <p>Дерев'яні нові поверхні – у разі потреби – дефекти, сколи, нерівності зашпаклювати Шпатлівкою акриловою універсальною ТМ Comfort, обробити Грунтовкою деревозахисною BASE ТМ Корабельна.</p> <p>При нанесенні необхідно використовувати матеріал однієї партії на єдину поверхню. У разі наявності матеріалу різних партій виготовлення потрібно змішати їх у необхідній кількості в одній ємності (на всю площу фарбування)</p>
Експлуатація пофарбованої поверхні	<p>Остаточну міцність покриття набуває через 1 добу після нанесення мінімум 2 шарів. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою м'яких кухонних губок та серветок та теплої води з додаванням мийних засобів нейтральної та середньої лужності.</p>
Технічні характеристики	
Склад	<p>Алкідний лак, пігменти, наповнювачі, функціональні домішки, уайт-спірит, цільові домішки</p>
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> • Виготовлена за ТУ У 24.3-30012591.001-2002 • Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/і (SB): 500 г/л. Ця продукція містить max 400 г/л ЛОС
Колір	<p>Біла, слонова кістка, бежева, срібляста, світло-сіра, сіра, темно-сіра,</p>

Добавлено примечание ([P1]):

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ



	морська хвиля, бірюзова, салатна, світло-зелена, зелена, темно-зелена, світло-блакитна, блакитна, яскраво-блакитна, синя, жовта, помаранчева, червона, бузкова, жовто-коричнева, червоно-коричнева, коричнева, темно-коричнева, хакі, вишнева, фіолетова, чорна.
Тонування	<u>Ручний спосіб</u> : універсальні тонувальні барвники COLOR PASTE ТМ КОРАБЕЛЬНА. Для тонування продукції рекомендовано використовувати фарбу однієї партії. Після тонування, у випадку колерування різних партій продукції, весь об'єм фарби необхідно перемішати між собою для того, щоб уникнути відмінності у відтінку.
Фасовка	0.25кг; 0.9кг; 2.8кг; 50кг 0.2кг; 0.7кг; 2.2кг срібляста
Блиск	Глянцевий.
Густина (щільність)	1,3 кг/л.
Витрати	(8-14 м ² /кг) 70-120 г/м ² , в залежності від шорсткості основи та способу нанесення.
Розбавлення	Розчинник ПК універсальний ТМ Корабельна, аналоги сольвенту та уайт-спіриту ТМ Fazenda. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 5-10% від об'єму (маси) емалі. Надмірне розбавлення погіршує покривельну здатність фарби.
Час висихання	24 години за температури (23±2)°С та відносної вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°С і не вище +35°С, в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Беретти від замерзання!
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
<i>Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання. Зазначемо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації.</i>	

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ



викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Полікологр»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

12.01.2026

www.polycolor.ua

ТОВ "ПОЛІКОЛОГР" Україна, м.Кам'янське вул. Східна 2-а