

Водонепроникний розчин для заповнення швів між облицювальними плитками всередині та зовні будівель (ширина шва від 2 до 10 мм). Стійкий до стирання та забруднення.

Властивості:

- еластичний
- гідрофобний
- підходить для плитки на теплих поверхнях
- ширина стику від 2 до 10 мм
- пішохідний рух приблизно через 12 годин
- легко підтримувати чистоту
- стійкий до стирання
- водонепроникний
- морозостійкий
- колір: сірий

Застосування:

- для заповнення швів керамічних, скляних облицювальних плиток
- для затирки плиток зі штучного і натурального каменю, у тому числі мармуру, укладених на міцні, стійкі до деформації основи
- для горизонтальних і вертикальних поверхонь
- для заповнення швів плитки у житлових приміщеннях, а також у вологих приміщеннях, таких як ванні кімнати, туалети, душові кабінки, кухні
- для використання на терасах і балконах
- для внутрішніх та зовнішніх робіт

Якість та надійність:

- клас CG2 WA згідно з EN 13888
- під постійним контролем якості відповідно до ISO 9001

Підготовка основи:

Перед заповненням шви мають бути очищені від пилу, бруду, клею та інших речовин, які знижують адгезію. Ширина швів між плиткою повинна бути однаковою (рекомендується використання хрестиків для укладання плитки), а глибина заповнення швів – не меншою, ніж товщина облицювальної плитки. Заповнення швів розпочинають лише після твердіння клейової суміші, на яку приклеєно облицювальну плитку. Попередньо слід перевірити, чи не забруднює затирка F1 лицьову поверхню облицювальної плитки.

Виконання робіт:

Приготування розчинової суміші:

в чисту ємність налити 6,5 л чистої води (температура води від +15 °C до +20 °C) поступово додати суху суміш і перемішати низькооборотним міксером до отримання однорідної маси без грудок (на 25 кг суміші - 6,5 л води).

Витримати розчинову суміш (періоду дозрівання) приблизно 3-5 хвилин, після чого знову перемішати. Застосування розчинової суміші можливе протягом 30 хвилин від моменту приготування.

Розчиною сумішшю за допомогою гумового шпателя заповнити шов між облицювальними плитками. Приблизно через 15 хвилин надлишок матеріалу зібрати вологою губкою. За нормальних кліматичних умов (температура +20 ± 2 °C та відносна вологість повітря 55 ± 5%) через 5–10 хвилин розшиту поверхню облицювання слід промити вологою губкою, яку необхідно часто промивати у воді. Затверділі рештки розчину можна зняти м'якою сухою ганчіркою через 24 години.

Захистіть свіжі шви від швидкого висихання, несприятливих погодних умов, прямих сонячних променів, сильного морозу, опадів тощо. За потреби захистіть від пішохідного руху.

Завжди змішуйте суміш і воду в однакових пропорціях.

Не додавати воду чи суміш до затвердіваючого розчину.

Витрата:

Величина витрати варіюється в залежності від розміру плитки, а також глибини і ширини швів. У таблиці 1 наведені дані по витраті, отримані дослідним шляхом.

Таблиця 1

| Розмір плитки в см | Ширина шва, мм | Витрата кг/м ² |
|--------------------|----------------|---------------------------|
| 5x5x0,7 | 3 | 1,2 |
| 10x10x0,7 | 3 | 0,60 |
| 15x15x0,7 | 3 | 0,40 |
| 30x30x0,7 | 3 | 0,30 |



Температура застосування:

Роботи проводити при температурі повітря від +5 °C до + 25 °C.

Ідеальна система:

Клей для плитки FX.
Затирка F1.

Зберігання:

Зберігати в упакованому вигляді, на дерев'яних піддонах, уникаючи зволоження і забезпечуючи збереження упаковки, в критих сухих складських приміщеннях з відносною вологістю повітря не більше 60%. Термін зберігання в непошкодженій упаковці - 12 місяців з дня виготовлення.

Упаковка:

Мішок 25 кг

Безпека:

Даний продукт містить цемент, тому при додаванні води відбувається лужна хімічна реакція. Слід берегти очі і шкіру від попадання суміші. У разі потрапляння суміші на шкіру слід промити її водою. У разі потрапляння суміші в очі слід негайно звернутися до лікаря. Див. також інформацію на упаковці.

Технічні дані:

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| клас розчину: | CG2 WA згідно з EN 13888 |
| температура використання (температура плитки, основи та повітря): | від + 5 ° C до + 25 ° C |
| час змішування: | приблизно 2-3 хв. |
| вода для змішування: | приблизно 6,5 л на 25 кг |
| час дозрівання: | 3 - 5 хв |
| час використання: | приблизно 30 хвилин |
| ширина шва: | 2 - 10 мм |
| витрата: | залежно від розміру плитки. Див.Таблицю 1 |
| пішохідний рух: | приблизно через 12 годин |
| придатність для навантаження: | через 3 дні |
| підходить для систем теплої підлоги: | так |
| зберігання: | 12 місяців |
| упаковка: | мішок 25 кг |
| доступні кольори: | сірий |

Технічні дані отримані при температурі повітря 20 °C та відносній вологості 50%.

Статус: березень 2020 року

Із моменту появи даного технічного опису всі попередні статки недійсними.