



ЕДИСОН
ГРУП

edisongroupdp@gmail.com
<https://edisongroup.com.ua>
м. Дніпро

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

Мастика герметизуюча бітумно-еластомірна МГБЕ- Ш-75 ДСТУ Б В.2.7-136:2016

№ партії: 0001
Маса нетто: 1,20 т
Вид упаковки: ящик 30 кг

Дата видачі документа про якість: 22.08.2025 р.
Дата виготовлення: 22.08.2025 р.
Одержувач: ЗРАЗОК

Найменування показників	Вимоги НД	Фактичні показники
1.Температура розм'якшення не менше, °С	95,00	98,00
2.Глибина проникнення голки за температури 25 °С, (0,1 мм), мм	40,00-90,00	42,00
3. Розтягування (дуктильність) за температури 20 °С не менше, см	20,00	36,00
4.Гнучкість за температурою не вище, -30 °С	-30,00 °С	-30,00 °С
5.Температура крихкості, не вище, -35 °С	-35,00 °С	-35,00 °С
6.Умовний час вулканізації за температури 25 °С, год	0,50	0,50
7.Щільність за температури 25 °С, г/см ³	0,90-1,20	1,00
8.Водопоглинання, не більше, %	0,50	0,20
9.Еластичність, не менше, %	65,00	78,00
10.Зміна температури розм'якшення після прогрівання, не більше, °С	5,00	4,00
11.Зчеплюваність із поверхнею гранітного щебню, не менше, Балів/%	5,00/95,00	5,00/95,00
12.Міцність зчеплення з основою, не менше, Мпа	0,10	1,20

Склад: Бітум нафтовий, полімерні добавки, мінеральні наповнювачі та пластифікатори.

Висновок: Мастика герметизуюча бітумно-еластомірна МГБЕ- Ш-75
відповідає ДСТУ Б В.2.7-136:2016

Іспит проводив, лаборант ВТК Банніков С.М

Затверджено технічним відділом виробництва

