

# LIMA

|                                                                                |            |                                                                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SESTAVA<br>COMPOSITION<br>SIROVINSKI SASTAV<br>ZUSAMMENSETZUNG<br>COMPOSIZIONE |            | 65% POLIESTER, 35% BOMBAŽ<br>65% POLYESTER, 35% COTTON<br>65% POLIESTER, 35% PAMUK<br>65% POLYESTER, 35% BAUMWOLLE<br>65 % POLIESTERE,35% COTONE |               |
| ŠIRINA<br>WIDTH<br>ŠIRINA<br>BREITE<br>ALTEZZA                                 | 160 cm ±2% | TEŽA<br>WEIGHT<br>TEŽINA<br>GEWICHT<br>PESO                                                                                                      | 250 gr/m2 ±5% |

| TEST                                                                                                                                                                      | STANDARD                                                                | REZULTAT/RESULTS/REZULTAT/ERGEBNIS/<br>RISULTATI                                 |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                         | OSNOVA/WARP/<br>OSNOVA/KETTE/<br>ORDITO                                          | VOTEK/WEFT/<br>POTKA/SCHUSS/<br>TRAMA |
| RAZTEZNA TRDNOST<br>TENSILE STRENGTH<br>ČVRSTOĆA NA RASTEZANJE<br>ZUGFESTIGKEIT<br>RESISTENZA ALLA TRAZIONE                                                               | EN ISO 13934-1                                                          | 2201 N                                                                           | 577 N                                 |
| RAZTRŽNA TRDNOST<br>TEAR STRENGTH<br>ČVRSTOĆA NA KIDANJE<br>WEITERREISSFESTIGKEIT<br>RESISTENZA ALLA LACERAZIONE                                                          | EN ISO 13937-3                                                          | 151,8 N                                                                          | 58,3 N                                |
| DRSNOST NITI<br>RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE<br>OTPORNOST NA POMJERANJE /POMERANJE ŠAVA<br>NAHTSCHIEBEWIDERSTAND<br>RESISTENZA ALLO SCORCIMENTO DELLA CUCITURA             | prEN ISO 13936-2<br>PRI/AT/KOD/BEI/A 180 N                              | 2,0 mm                                                                           | 4,2 mm                                |
| OBSTOJNOST TKANINE NA DRGNJENJE<br>ABRASION RESISTANCE<br>POSTOJANOST TKANINE NA TRLJANJE<br>SCHEUERBESTAENDIGKEIT<br>RESISTENZA TESSUTO ALL'ABRASIONE                    | DIN EN ISO 12947-1<br>DIN EN ISO 12947-2                                | 11.000<br>OBRATOV/REVS./OBRTAJA /TOUREN/GIRI                                     |                                       |
| PILING<br>PILLING RESISTANCE<br>PILING<br>PILLBILDUNG<br>RESISTENZA PILLING                                                                                               | EN ISO 12945-2<br>2.000<br>OBRATOV/REVS./OBRTAJA<br>/SCHEUERTOUREN/GIRI | 3                                                                                |                                       |
| OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO<br>COLOUR FASTNESS TO LIGHT<br>POSTOJANOST BOJE NA SVJETLO/SVETLOST<br>LICHTECHTHEIT<br>RESISTENZA ALLA LUCE                                 | EN ISO 105-B02                                                          | 5                                                                                |                                       |
| OBSTOJNOST BARVE NA DRGNJENJE<br>COLOUR FASTNESS TO RUBBING<br>POSTOJANOST BOJE NA TRLJANJE<br>REIBECHTHEIT<br>RESISTENZA COLORI ALL' ABRASIONE                           | EN ISO 105-X12                                                          | SUHO/DRY/SUHO/<br>SUVO/TROCKEN/<br>SECCO                                         | MOKRO/WET/<br>MOKRO/NASS/<br>UMIDO    |
|                                                                                                                                                                           |                                                                         | 4-5                                                                              | 4-5                                   |
| VSEBNOST AZO BARVIL<br>CONTAIN OF AZO DYES<br>SADRŽAJ AZO BOJA<br>AZOFARBSTOFFE<br>CONTENUTO DI COLERANTI AZOICI                                                          | § 64 LFGB 82.02-4                                                       | NI ZAZNANA<br>NOT DETECTABLE<br>NE SADRŽI<br>NICHT NACHWEISBAR<br>NON RILEVABILE |                                       |
| VSEBNOST BARVIL, KI POVZROČAJO ALERGIJE<br>ALERGY CAUSING DYES<br>SADRŽAJ BOJA KOJE UZROKUJU ALERGIJE<br>ALLERGISIERENDE FARBSTOFFE<br>CONTENUTO DI COLERANTI ALLERGENICI |                                                                         | NI ZAZNANA<br>NOT DETECTABLE<br>NE SADRŽI<br>NICHT NACHWEISBAR<br>NON RILEVABILE |                                       |
| TEST NEGORLJIVOSTI<br>FIRE RETARDANT<br>TEST NEGORIVOSTI<br>BRENNVERHALTEN<br>IGNIFUGO                                                                                    | BS 5852 Part 1<br>Ignition source 0                                     | PRESTAL<br>PASSED<br>PROŠAO<br>UEBERSTANDEN<br>SUPERATO                          |                                       |

TKANINA ZA DEKORATIVNE NAMENE/TKANINA ZA DEKORACIJU/FABRIC FOR DECORATION PURPOSE/STOFF FÜR DEKORATIVEN  
ZWECK – KISSEN/TESSUTI PER DECORAZIONE

KRČENJE PRI PRANJU: PO OSNOVI 1,3%, PO VOTKU 3%; SAKUPLJANJE KOD PRANJA: PO OSNOVI 1,3%, PO POTCI 3%; SHRINKAGE AT  
WASHING: PER WARP 1,3%, PER WEFT 3%; EINLAUFWERTE n.d.W: KETTE 1,3%, SCHUSS 3%; RESTRINGIMENTO: ORDITO 1,3%,  
TRAMA 3%

MED PARTIJAMI SO MOŽNA ODPSTOPANJA V BARVI  
MOGUĆA SU ODPSTUPANJA U BOJI KOD PROIZVODNJE  
DIFERENZE DI COLORE TRA I LOTTI DI TINTURA SONO POSSIBILE

COLOUR DIFERENCES BETWEEN DYING LOTS ARE POSSIBLE  
FARBNIANSEN SIND MOEGLICH

